



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com

visit us at: www.blatem.com

Technical data sheet

BLATEPOX SUELOS SD INCOLORO



DESCRIPCION

Acabado epoxy incoloro sin disolventes.

PROPIEDADES

Excelente capacidad de relleno, buenas propiedades químicas y gran resistencia a la abrasión.

APLICACIONES

Capa final en sistemas epoxy sin disolventes, tanto industriales como decorativos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Color: Incoloro.

Aspecto: Brillante.

Densidad: $1,17 \pm 0,10$ gr/cc.

Sólidos en volumen: 100%.

Secado (tacto): 10-12 horas.

Repintado:

-Mínimo: 12 horas.

-Máximo: 24 horas.

Punto de inflamación: $> 55^{\circ}\text{C}$.

Espesor recomendado:

Húmedo: 100-200 micras.

Seco: 100-200 micras.

Rendimiento: $10 \text{ m}^2/\text{kg}$ (100 micras).

Datos para producto mezclado a 25°C .

Nº de capas: 1.

Proporción de mezcla:

Peso: 100/60.

Volumen: 100/60.

Catalizador: Catalizador Blatepox S/Dte. Incoloro.

Vida mezcla: 40 minutos.

Estabilidad en el envase (lugar fresco y seco; $15-30^{\circ}\text{C}$, RH-60%): 1 año en envase original cerrado.

COV: 2004/42/II A(j)(550/500) Máx.COVS 6 g/Lt.

PREPARACION DE SUPERFICIES

Hormigón: Superficie exenta de polvo, grasa o suciedad, y con rugosidad suficiente para asegurar la adherencia.
Sobre Blatepox Primer S/D, antes de 24 horas de aplicación del primer, no es necesario lijar, si se sobrepasa este tiempo, lijar para asegurar la adherencia.

MODO DE EMPLEO

Pistola airless: Tal cual (0,021", 150 atms).
Brocha / rodillo: Aplicar tal cual.
Condiciones aplicación:
Temperatura $\geq 12^{\circ}\text{C}$ / humedad $\leq 80\%$.
Disolvente limpieza: Disolvente Limpieza L, 330 ó Blatepox.

RECOMENDACIONES

Remover el contenido de los envases y la mezcla de los dos componentes, hasta homogeneizar el producto; no almacenar envases abiertos o empezados.
Consultar las hojas de seguridad para conocer los datos toxicológicos.

PRESENTACION

En envases de 7 Kg + 4,2 Kg de catalizador.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento: 1 año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.
Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA.: 22/06/17

The data provided in these technical specifications have been made by the technical services of this company and they should be followed for proper product application.

As the application will be made by the client out of the possibility of control of the company, in case of not follow the instructions will be the sole responsibility of the costumer.

It is also your responsibility not to take the appropriate measures in order to comply with legislation.

The information contained in this technical datasheet from this product are the knowledge from tests performed by the technical services of this company. But considering that the paintings in certain circumstances are beyond our control, especially in its application, we can only guarantee the quality of the product itself. The company reserves the right to modify the contents of this technical datasheet without notice.
