

# BLATEMPRIM MULTIADHERENTE AL AGUA

Fecha: 25/02/2022

## • DESCRIPCIÓN

Imprimación adherente en base acuosa, a base de polímeros especiales, para preparar superficies de difícil adherencia antes de pintar.

## • PROPIEDADES

- Fuerte adherencia sobre soportes difíciles, metálicos, plásticos y cerámicas.
- Repintable con acabados al disolvente (sintéticos, poliuretanos y epoxis).
- Repintable con acabados acuosos.
- Rápido secado, no amarillea.

## • APLICACIONES

Imprimación para ser aplicada sobre hierro galvanizado, aluminio, cobre, PVC, cerámica, etc. tanto en interiores como en exteriores, asegurando la adherencia de la pintura o esmalte acabado.

## • CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color:	Blanco.
Aspecto:	Mate.
Densidad:	1,35 g/mL ± 0,1 (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).
Viscosidad:	80 ± 15 UK a 25°C (UNE 48.076).
Finura:	6,5 HG ± 0,1 HG (grados Hegman)(UNE-EN-ISO 1524).
Secado(tacto):	1-2 horas.
Repintado:	Mínimo 8 horas; máximo: Sin limitaciones.
Rendimiento:	8-10 m <sup>2</sup> /L.
Utensilios:	Limpieza con agua.
C.O.V.:	Valor límite de la UE para el producto (Cat. A/i): 140 g/L (2010). Contenido máximo en COV: 100g/L.

## • PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Acero: Máxima protección anticorrosiva, chorreado hasta Sa 2 1/2. Buena protección anticorrosiva, limpieza manual St3. Aluminio, galvanizado, cobre, zinc, etc. superficie limpia y ligeramente lijada. ---MODO DE EMPLEO Se aplica a brocha, rodillo o pistola. Brocha o rodillo rebajar con 0-10 % de agua potable y pistola con 10-20%.

## • RECOMENDACIONES

- Remover el contenido del envase hasta homogeneizarlo perfectamente.
- No pintar con tiempo lluvioso, fuerte viento o temperaturas inferiores a 5°C.
- No pintar sobre superficies expuestas a fuerte insolación.
- No pintar con humedad relativa superior al 70%.
- No pintar sobre superficies que no estén al menos 3°C por encima de la temperatura de rocío.
- No lavar la superficie pintada hasta pasados 20 días.

## ● PRESENTACIÓN

En envases de 750 mL y 4 L. Colores: Blanco.

## ● ALMACENAJE

Almacenar los envases originales y sin abrir en un lugar resguardado de la intemperie y a temperaturas entre 5°C y 35°C. El tiempo de almacenamiento del producto en estas condiciones no debe exceder los 24 meses

## ● INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Contiene productos conservantes para controlar el deterioro microbiano: CMIT/MIT(CAS:55965-84-9), BIT (CAS:2634-33-5). Pueden provocar una reacción alérgica.
- Si se necesita consejo médico, tener el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- ¡Atención! Al rociar pueden formarse gotas respirables peligrosas. No respirar el aerosol o la niebla.
- Leer la etiqueta antes de su uso.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.
- Para más información consulte la ficha de datos de seguridad del producto

Pinturas Blatem, S.L.  
[www.blatem.com](http://www.blatem.com)

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes. La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.

