



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT ( Valencia ) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visitenos en: [www.blatem.com](http://www.blatem.com)

## Fiches Techniques



### BLATEMDELFIN ANTISALPICADO



#### DESCRIPTION DU PRODUIT

Peinture acrylique mate d'excellent pouvoir couvrant pour intérieurs et extérieurs, sauf façades, formulée avec la technologie la plus avancée en copolymères acryliques styrénés en émulsion et avec des pigments et charges de qualité maximum. Ignifuge.

#### PROPRIÉTÉS

Excellent pouvoir couvrant et adhérence, facilité d'application, rendement, résistance au frottement humide et anti-éclaboussures.

#### APPLICATIONS

Pour intérieurs et extérieurs, sauf façades, sur plâtre, ciment, brique, fibrociment, etc. lorsque l'on souhaite offrir une excellente peinture en intérieurs avec de très bonnes propriétés techniques.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect: Lisse et mat.  
 Blancheur: excellente.  
 Résistance au frottement humide: Classe 3 (UNE-EN 13.300).  
 Adhérence: Excellente.  
 Finesse: 6,5 ± 1 H.G. (Degrés Hegman) (UNE-EN-ISO 1524).  
 Recouvrable: 4-6 heures.  
 Viscosité: 115 ± 15 U.K. (Unités Krebs) à 25° ± 10°C (UNE 48-076).  
 Densité: 1,63 ± 0,10 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1).  
 Pouvoir couvrant: Extraordinaire.  
 Rendement: 8-13 m²/L et couche.  
 Séchage: 30-60 minutes.  
 Ustensiles: Nettoyage avec de l'eau.  
 Conservation: Plus d'un an dans son emballage d'origine fermé.  
 Non inflammable.  
 C.O.V.: 2004/42/II (A/a) (75/30) Max. COVS: 15 G/L.

#### HOMOLOGATIONS ET ESSAIS

Homologation: Réaction au feu, norme UNE-EN 13501-1:07+A1:2010, classes européennes: A2, S1, d0.

## PRÉPARATION DES SURFACES

---

Nouvelles surfaces: éliminer les particules libres, reboucher les fissures, etc.

Surfaces déjà peintes:

- À la détrempe ou chaux ou peinture: éliminer au préalable les parties en mauvais état ou de mauvaise qualité.

## MODE D'EMPLOI

---

Appliquer une première couche diluée avec 15-25% d'eau potable et une deuxième couche avec 5-15% environ.

En cas d'application à la brosse ou rouleau, diluer avec 5-10% et au pistolet 10-25%.

Si la surface présente des problèmes d'adhérence, appliquer au préalable notre fixateur acrylique (Fijador Acrílico) ou fixateur au solvant (Fijador al Disolvente).

## RECOMMANDATIONS

---

Ne pas peindre par temps de pluie ni à des températures inférieures à 5°C.

Remuer le contenu du pot/bidon.

Ne pas laver la surface peinte avant 20 jours.

## CONDITIONNEMENT

---

Disponible en 750ml, 4L, 12L et 15L.

## STOCKAGE

---

Temps de stockage: plus d'un an dans son emballage d'origine bien fermé et à l'abri des intempéries (à couvert et à une température comprise entre 5°C et 35°C).

## INFORMATION DE SÉCURITÉ

---

Il est indispensable de suivre les instructions de l'étiquette d'emballage.

Pour plus d'informations, consulter la fiche de sécurité du produit.

FECHA.: 11/10/16

Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. Les données fournies dans cette fiche technique ont été réalisées par les services techniques de notre entreprise et doivent être respectées pour une correcte application du produit.

Les applications de la part du client en dehors des préconisations et sans possibilité de contrôle et accord préalable de la part de notre entreprise, seront de son entière responsabilité.

Ce sera aussi la responsabilité du client de prendre les mesures appropriées dans le but de respecter les législations en vigueur.

L'information comprise dans la présente fiche technique répond au savoir du produit suivant les tests réalisés par les services techniques de cette entreprise. Mais en prenant en compte que les peintures échappent à notre contrôle dans certaines circonstances (surtout pour ce qui est de leurs applications), nous ne pouvons pas garantir plus que la qualité propre de la peinture. Notre entreprise se réserve le droit de modifier le contenu des données de cette fiche technique sans préalable avis.