BLATEM PINTURAS
Evolución Constante
Fiches Techniques
Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visítenos en: www.blatem.com

PISCINAS AL AGUA (PEINTURE PISCINES PHASE AQUEUSE)

DESCRIPTION

Peinture en phase aqueuse semi-satinée (veloutée) de bonne qualité pour la peinture de piscines, formulée à base de copolymères acryliques en émulsion, pigments et charges de qualité maximum.

PROPRIÉTÉS

Bon pouvoir couvrant, adhérence sur support neuf, rendement et application, bonne résistance aux agents atmosphériques et aux produits chimiques utilisés normalement pour le traitement de l'eau des piscines.

APPLICATIONS

Pour la décoration et protection de piscines neuves ou déjà peintes avec une peinture en phase aqueuse similaire, lorsque l'on recherche une peinture facile à appliquer et à entretenir.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect: lisse semi-satiné (velouté).
Adhérence: bonne (chantier neuf).
Finesse: 6,5 + 1 H.G. (degrés Hegman) (UNE-EN-ISO 1524).
Viscosité: 105 + 15 U.K. (Unités Krebs) à 25 + 10ºC (UNE 48.076).
Densité: 1,30 + 0,10 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1).
Pouvoir couvrant: bon.
Rendement: 7-11 m2/L et couche.
Séchage: 30 - 60 minutes.
Recouvrable: 4 - 6 heures.
Couleur: blanc (blanco) et bleu intense (azul intenso).
Ustensiles: nettoyage à l'eau.
Conservation: Plus d'un an en emballage d'origine fermé.
Non inflammable.

PRÉPARATION DES SURFACES

Surfaces neuves: éliminer la poussière, écaillage, etc.
Surfaces déjà peintes: avec cette peinture ou autre en phase aqueuse similaire, éliminer les parties en mauvais état et poncer la surface pour garantir une parfaite adhérence. La surface doit être parfaitement propre avant de peindre.
Si la peinture existante est une peinture au caoutchouc chloré, appliquer par dessus notre peinture Clorocaucho Piscinas (Piscines au Caoutchouc Chloré) et non pas notre Piscinas al agua (Peinture Piscines phase aqueuse).

MODE D'EMPLOI

Appliquer une première couche diluée avec 20-30% d'eau potable et une seconde couche avec 5% environ. En cas d'application à la brosse ou au rouleau, dilution 5-10% et au pistolet 10-30%. Si la surface présente des problèmes d'adhérence, imprimer au préalable avec notre fixateur scellant acrylique (Fijador Acrílico).

RECOMMANDATIONS

Ne pas peindre par temps de pluie ni à des températures inférieures à 5ºC.
Remuer le contenu du bidon.
Après avoir peint la piscine, attendre 7 jours minimum avant la mise en eau.

CONDITIONNEMENT

Disponible en 5 kg.
Couleur: Bleu (azul) et blanc (Blanco).

STOCKAGE

Temps de stockage: Un an dans son emballage d'origine bien fermé et à l'abri des intempéries (à couvert et à une température comprise entre 5 et 35ºC).

INFORMATION DE SÉCURITÉ

Il est indispensable de suivre les instructions indiquées sur l'étiquette de l'emballage.
Pour plus d'informations, consulter la fiche de sécurité du produit.

FECHA..: 10/09/18

Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. Les données fournies dans cette fiche technique ont été réalisé par les services techniques de notre entreprise et doivent être respectées pour une correcte application du produit.
Les applications de la part du client en dehors des préconisations et sans possibilité de contrôle et accord préalable de la part de notre entreprise, seront de son entière responsabilité.
Ce sera aussi la responsabilité du client de prendre les mesures appropriées dans le but de respecter les législations en vigueur.
L'information comprise dans la présente fiche technique répond au savoir du produit suivant les testes réalizés par les services techniques de cette entreprise. Mais en prenant en compte que les peintures échappent à notre contôle dans certaines circonstances (surtout pour ce qui est de leurs applications), nous ne pouvons pas garantir plus que la qualité propre de la peinture. Notre entreprise se réserve le droit de modifier le contenu des données de cette fiche technique ssans préalable avis.