



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: [blatem@blatem.com](mailto:blatem@blatem.com) visítenos en: [www.blatem.com](http://www.blatem.com)

## Fiches Techniques



### ESTUCO PALACE (STUC)



#### DESCRIPTION DU PRODUIT

Stuc en phase aqueuse, formulé spécialement à base d'émulsions de copolymères acryliques modifiées pour offrir une finition marmorée à appliquer avec une taloche en intérieurs.

#### PROPRIÉTÉS

Excellente adhérence, application facile et possibilité de couleurs vives.

#### APPLICATIONS

Pour la décoration d'intérieurs sur plâtre, ciment, etc., des bâtiments publics, hôtels, bureaux, commerces, boutiques, chalets, maisons de luxe et de tout autre endroit où une finition luxueuse et exquise sont requises. Spécialement avec des couleurs vives et sur de grandes surfaces (application à la taloche).

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect: stuc marmoréen brillant après polissage.  
Lavabilité: lavable délicatement avec éponge.  
Adhérence: excellente.  
Densité: 1,61 +/- 0,10 gr/cc (UNE-EN ISO 2811-1).  
Viscosité: 105 +/- 15 U.K. (Unités Krebs) à 25 +/- 10°C et 10 % d'eau (UNE 48-076).  
Finesse: 6 +/- 1 H.G. (degrés Hegman) (UNE-EN-ISO 1524).  
Pouvoir couvrant: bon.  
Rendement: 1,5-2 m<sup>2</sup>/L.  
Séchage au toucher: 60 +/- 15 minutes.  
Ponçage: ponçable après 24 heures.  
Intervalle entre couches: 24 heures.  
Couleurs: Blanc et couleurs du nuancier.  
Ustensiles: nettoyage avec de l'eau.  
Conservation: plus d'un an dans son emballage d'origine fermé.  
Non inflammable.  
C.O.V: 2004/42/II (A/I) (300/200) Max. COVS: 23 G/L.

#### PRÉPARATION DES SURFACES

Surfaces neuves: éliminer les particules libres et la poussière, reboucher les éventuelles fissures, etc.

Surfaces déjà peintes:

- à la détrempe ou à la chaux: éliminer préalablement.
- avec de la peinture: éliminer les parties en mauvais état.

#### MODE D'EMPLOI

Sur les surfaces propres, sèches et consistantes, appliquer une première couche de revêtement Mar Liso dilué avec 30% d'eau approximativement. Sur le fond ainsi préparé et après 4 heures minimum, appliquer avec une taloche en acier inoxydable Estuco Veneciano Palacio (Stuc Vénétien Palace) en une ou plusieurs couches jusqu'à obtenir la couleur désirée et l'épaisseur uniforme. (Poncer si nécessaire, attendre 24 heures et poncer avec un papier à poncer (papier de verre) fin à partir du n° 300 et éliminer la poussière). Finalement, avec la taloche en acier inoxydable, appliquer une couche très fine de stuc Estuco Palace en espaçant uniformément chaque coup de taloche et en couvrant tous les espaces. Avant 30 minutes, procéder à un lissage et polissage avec la taloche en pressonnant légèrement; comme alternative au polissage, le Stuc Palace peut aussi être lustré en le traitant 24 heures après son application avec de la cire en pâte type émulsion autolustrante.

#### RECOMMANDATIONS

Ne pas appliquer par temps de pluie ni à des températures inférieures à 5°C.

Remuer le contenu du pot/bidon avant application.

Note: cette information technique a pour but uniquement d'orienter et de conseiller en fonction de notre critère et notre longue expérience, ne pouvant être tenus pour responsables des conséquences de l'utilisation de ces produits, les conditions et circonstances de leur application échappant à notre contrôle.

## CONDITIONNEMENT

---

Disponible en pots de 750ml, 4L et 10L.

## STOCKAGE

---

Temps de stockage: plus d'un an dans son emballage d'origine bien fermé et à l'abri des intempéries (à couvert et à une température comprise entre 5 et 35°C).

## INFORMATION DE SÉCURITÉ

---

Il est indispensable de suivre les instructions de l'étiquette d'emballage.  
Pour plus d'informations, consulter la fiche de sécurité du produit.

---

FECHA.: 21/07/16

Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. Les données fournies dans cette fiche technique ont été réalisées par les services techniques de notre entreprise et doivent être respectées pour une correcte application du produit.

Les applications de la part du client en dehors des préconisations et sans possibilité de contrôle et accord préalable de la part de notre entreprise, seront de son entière responsabilité.

Ce sera aussi la responsabilité du client de prendre les mesures appropriées dans le but de respecter les législations en vigueur.

L'information comprise dans la présente fiche technique répond au savoir du produit suivant les tests réalisés par les services techniques de cette entreprise. Mais en prenant en compte que les peintures échappent à notre contrôle dans certaines circonstances (surtout pour ce qui est de leurs applications), nous ne pouvons pas garantir plus que la qualité propre de la peinture. Notre entreprise se réserve le droit de modifier le contenu des données de cette fiche technique sans préalable avis.

---