



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visitenos en: www.blatem.com

Fiches Techniques



BLATPRIMER IGNIFUGA ANTIOXIDANTE



DESCRIPTION DU PRODUIT

Primaire anticorrosion ignifuge de séchage très rapide pour surfaces en fer.

PROPRIÉTÉS

Séchage très rapide, bon pouvoir anticorrosion, application facile, rendement élevé et bon pouvoir couvrant.

APPLICATIONS

Pour la protection contre la rouille de tout type de surface en fer, grilles, fenêtres, portes, structures, etc. autant en atelier que sur chantier.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur: Gris.

Efficacité anticorrosion: Bonne (en environnement urbain et industriel modéré).

Adhérence: Bonne.

Séchage toucher: 15 ± 7 minutes à $25 \pm 8^\circ\text{C}$.

Recouvrable: Entre 2-4 heures.

Viscosité: 160 ± 30 " F-4 (coupe Ford n°4) à $25 \pm 8^\circ\text{C}$ (ASTM D-1200).

Densité: $1,44 \pm 0,15$ gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1 et 2).

Finesse: $6,5 \pm 1$ H.G. (degrés Hegman) (UNE-EN-ISO 1524).

Rendement: 5-7 m²/kg et couche.

Conservation: Plus d'1 an en emballage d'origine fermé.

Ustensiles: Nettoyage avec Disolvente de Limpieza (Solvant de nettoyage) ou Disolvente Universel (Dissolvant Universel).

COV: 2004/42/III A(i) (600/500) Max. COVS 450 g/L.

HOMOLOGATIONS ET ESSAIS

Homologation:

- Réaction au feu, norme UNE-EN 13501-1:07+A1:2010, classes européennes:A2, S1, d0.

PRÉPARATION DES SURFACES

Bien nettoyer et dégraisser la surface, éliminer les peintures mal adhérentes et brosser les parties rouillées jusqu'à ce que le fer soit brillant (st.2).

MODE D'EMPLOI

Diluer avec notre Dissolvant Universel (Disolvente Universal) 5-15%.

Appliquer au pistolet uniformément.

Sur ces primaires, l'application de nos laques synthétiques de finition type Blatemplux, Pintaluz, etc. est nécessaire.

RECOMMANDATIONS

Remuer le contenu du bidon jusqu'à l'homogénéisation du produit.

Après utilisation, fermer le bidon en laissant peu d'air à l'intérieur.

CONDITIONNEMENT

Disponible en 5 et 20 Kg.

Couleurs: Gris.

STOCKAGE

Temps de stockage: 1 an en emballage d'origine bien fermé et à l'abri des intempéries (à couvert et à une température entre 5 et 35°C).

INFORMATION DE SÉCURITÉ

Il est indispensable de suivre les instructions de l'étiquette d'emballage.

Pour plus d'informations, consulter la fiche de sécurité du produit.

FECHA.: 21/09/16

Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. Les données fournies dans cette fiche technique ont été réalisées par les services techniques de notre entreprise et doivent être respectées pour une correcte application du produit.

Les applications de la part du client en dehors des préconisations et sans possibilité de contrôle et accord préalable de la part de notre entreprise, seront de son entière responsabilité.

Ce sera aussi la responsabilité du client de prendre les mesures appropriées dans le but de respecter les législations en vigueur.

L'information comprise dans la présente fiche technique répond au savoir du produit suivant les tests réalisés par les services techniques de cette entreprise. Mais en prenant en compte que les peintures échappent à notre contrôle dans certaines circonstances (surtout pour ce qui est de leurs applications), nous ne pouvons pas garantir plus que la qualité propre de la peinture. Notre entreprise se réserve le droit de modifier le contenu des données de cette fiche technique sans préalable avis.
