

## XILATEM FONDO



### DESCRIPCION

Impregnación protectora de poro a bierto incoloro, a base de resinas alcidicas modificadas en base disolvente.

### PROPIEDADES

Muy penetrante, no forma film, transpirable, regula la humedad y previene los efectos nocivos para la madera en interiores y en exteriores.

### APLICACIONES

Sobre todo tipo de maderas antes de ser pintadas o barnizadas, especialmente en el tratamiento de la madera a poro abierto tanto en interiores como en exteriores.

### CARACTERISTICAS TECNICAS

Aspecto: Transparente.  
Color: Incoloro.  
Adherencia: Excelente.  
Brochabilidad: Excelente.  
Secado: 5 - 10 horas.  
Repintado: 24 - 36 horas Viscosidad:  $12 \pm 4''$  a  $25 \pm 8^\circ\text{C}$  (ASTM D-1200).  
Densidad:  $0,82 \pm 0,10$  g / cc (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).  
Rendimiento:  $7-12$  m<sup>2</sup> / lt y mano.  
Punto de inflamación:  $43 \pm 5^\circ\text{C}$  Set aflash, copa cerrada.  
Estabilidad en envase: Más de un año en envase original cerrado.  
Utensilio: Limpieza con Disolvente para Esmaltes, Disolvente Limpieza o Disolvente Universal.  
COV: 2004/42/IIA(h)(750/750) Máx. COVS 700 g/Lt.

### PREPARACION DE SUPERFICIES

maderas nuevas: Las maderas a tratar deben estar limpias, secas (contenido en humedad inferior al 20 %) y sin productos extraños ni polvo antes de aplicar Xilatem Fondo.

Maderas barnizadas. Si han sido barnizadas con Xilatem Acabado a poro abierto, lijar ligeramente, eliminar el polvo y proceder como en maderas nuevas.

Si están barnizadas a poro cerrado con Bamiz Sintético Universal Brillante o similar, decapar con DK2 y proceder como en maderas nuevas.

### MODO DE EMPLEO

Producto listo al uso para aplicar a brocha por inmersión o pistola.

No diluir. Insistir al aplicarlo en las zonas más absorbentes.

Terminar con Xilatem Mate.

### RECOMENDACIONES

Después de usar, tapar el envase procurando dejar poca cámara de aire si se ha de tardar en utilizar de nuevo.

Remover bien el contenido del producto.

No aplicar el producto sobre superficies expuestas a fuerte insolación.

### PRESENTACION

Disponible en tamaño de 750 ml y 4 litros.

### ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 12 meses en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C).

### INFORMACION DE SEGURIDAD

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.

Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA...: 03/12/13

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.

Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.

La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.

---