



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT ( Valencia ) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visitenos en: [www.blatem.com](http://www.blatem.com)

## Fiches Techniques



### XILATEM MATE



#### DESCRIPTION

Lasure de finition mate pour bois à base de résines alkydes modifiées en phase solvant avec filtres U.V.

#### PROPRIÉTÉS

Transpirable, permettant de réguler l'humidité du bois, pénétrante, ne forme pas de film sur le bois, ne craquelle pas, de longue durée en extérieur grâce aux pigments incorporés et filtres U.V.; prévient les effets nocifs pour le bois en intérieurs et extérieurs. Les couleurs de la gamme sont mélangeables entre elles.

#### APPLICATIONS

Pour la protection de tout type de bois à pore ouvert et spécialement comme finition sur Xilatem Fondo (Xilatem Fond) autant en intérieurs qu'en extérieurs.

Xilatem Mate Incoloro (Incolore) est, quant à lui, recommandé pour bois protégés du soleil.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur: Couleurs selon nuancier.

Adhérence: Excellente.

Brossabilité: Excellente.

Séchage: 5-10 heures.

Recouvrement: 24-36 heures.

Viscosité:  $14 \pm 5''$  à  $25 \pm 8^{\circ}\text{C}$  (ASTM D-1200).

Densité:  $0,90 \pm 0,12 \text{ g / cc}$  (UNE-EN-ISO 2811-1 et 2).

Rendement: 8-14 m<sup>2</sup>/L et couche.

Point d'inflammation:  $43 \pm 5^{\circ}\text{C}$  Setaflash, coupe fermée.

Conservation: Plus d'un an en emballage d'origine fermé.

Ustensiles: Nettoyage avec Disolvente para Esmaltes (Diluant pour Laques), Disolvente Limpieza (Diluant Nettoyage) ou Disolvente Universal (Diluant Universe).

C.O.V: 2004/42/IIA(f)(700/700) Max. COV: 600 g/L.

#### HOMOLOGATIONS ET ESSAIS

Homologations:

- Empilement sous pression UNE-EN-ISO 4622.
- Résistance aux cycles chaud-froid UNE 48025.
- Solidité à la lumière UNE-EN-ISO 11341.
- Résistance aux attaques biologiques, méthodes internes AIDIMA.

- Perméabilité à l'eau UNE-EN 927-5.
- Résistance aux cycles humidification séchage ASTM D-3459.
- Perméabilité à la vapeur d'eau UNE-EN 927-4.
- Vieillessement artificiel NFT 30049.

## PRÉPARATION DES SURFACES

---

Bois neufs: Les bois à traiter doivent être propres, secs (contenu en humidité inférieur à 20%) et sans corps étrangers ni poussière avant d'appliquer Xilatem Mate .

Bois vernis: Si les bois ont été vernis avec Xilatem Mate à pore ouvert, poncer légèrement, éliminer la poussière et procéder comme pour les bois neufs.

Si les bois sont vernis à pore fermé avec Barniz Sintético Universal Brillante (Vernis Synthétique Universel Brillant) ou similaire, décaper avec DK2 et procéder comme pour les bois neufs.

## MODE D'EMPLOI

---

Bien remuer le pot et appliquer sans diluer à la brosse en suivant les veines du bois, par immersion ou pistolet. Insister au moment de l'application sur les zones les plus absorbantes. Pour obtenir une finition plus régulière et plus mate, passer un chiffon ou un pinceau sec le long des veines du bois 10 25minutes après application.

## RECOMMANDATIONS

---

Après utilisation, fermer le pot en laissant peu d'air si le produit ne sera pas réutilisé avant un certain temps.

Bien remuer le contenu du pot jusqu'à la parfaite homogénéisation du produit.

Ne pas appliquer le produit sur des surfaces exposées à un fort ensoleillement.

## CONDITIONNEMENT

---

Disponible en pots de 750 ml et 4 litres.

Couleurs: Pino (Pin), Roble (Chêne), Castaño (Marron), Nogal (Noyer), Teca (Teck), Sapelly, Palisandro (Palissandre) et Incoloro (Incolore).

## STOCKAGE

---

Temps de stockage: 1 an dans son emballage d'origine bien fermé et à l'abri des intempéries (à couvert et à une température entre 5 et 35°C).

## INFORMATION DE SÉCURITÉ

---

Il est nécessaire de suivre les instructions de l'étiquette d'emballage.

Pour plus d'informations, consulter la fiche de sécurité du produit.

FECHA..: 10/09/18

Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. Les données fournies dans cette fiche technique ont été réalisés par les services techniques de notre entreprise et doivent être respectées pour une correcte application du produit.

Les applications de la part du client en dehors des préconisations et sans possibilité de contrôle et accord préalable de la part de notre entreprise, seront de son entière responsabilité.

Ce sera aussi la responsabilité du client de prendre les mesures appropriées dans le but de respecter les législations en vigueur.

L'information comprise dans la présente fiche technique répond au savoir du produit suivant les testes réalisés par les services techniques de cette entreprise. Mais en prenant en compte que les peintures échappent à notre contrôle dans certaines circonstances (surtout pour ce qui est de leurs applications), nous ne pouvons pas garantir plus que la qualité propre de la peinture. Notre entreprise se réserve le droit de modifier le contenu des données de cette fiche technique ssans préalable avis.