



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT ( Valencia ) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visitenos en: [www.blatem.com](http://www.blatem.com)

## Informação Técnica



### BLATEMDELFIN ANTISALPICOS



#### DESCRIÇÃO

Tinta plástica mate de excelente cobertura para interiores e exteriores, exceto fachadas, formulada com a tecnologia mais avançada em copolímeros acrílicos, estirenados em emulsão e com pigmentos e cargas de máxima qualidade. Ignífuga.

#### PROPRIEDADES

Excelente cobertura e aderência, bem como ótimas propriedades de aplicação, rendimento, resistência à fricção em húmido e antisalpicos.

#### APLICAÇÕES

Para a pintura de interiores e exteriores, exceto fachadas, sobre gesso, cimento, tijolo, fibrocimento, etc., a fim de obter uma excelente pintura em interiores com um ótimo equilíbrio compensado em propriedades técnicas.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspeto: Liso e mate.  
 Brancura: excelente.  
 Resistência à fricção em húmido: Classe 3, UNE-EN 1300.  
 Aderência: Excelente.  
 Finura:  $6,5 \pm 1$  HG (graus Hegman) (UNE-EN-ISO 1524).  
 Repintura: 4-6 horas.  
 Viscosidade:  $115 \pm 15$  U.K. (Unidades Krebs)a  $25 \pm 10^\circ$  C (UNE 48-076).  
 Densidade:  $1,63 \pm 0,10$  g/cc (UNE-EN-ISO 2811-1).  
 Cobertura: Extraordinária.  
 Rendimento: 8-13 m<sup>2</sup>/l à mão.  
 Secagem: 30 a 60 minutos.  
 Utensílios: Limpeza com água.  
 Estabilidade na embalagem: Mais de um ano na embalagem original fechada.  
 Não inflamável.  
 C.O.V.: 2004/42/II(A/a) (75/30) Máx. COVS: 15 G/L.

#### HOMOLOGAÇÕES E ENSAIOS

Homologação: -Reação ao fogo, norma UNE-EN 13501-1:07+A1:2010, classes europeias: A2, S1, d0.

## PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES

---

Novas: Eliminar os elementos soltos, tapar as fendas, etc.

Pintadas: - Com têmpera ou cal, eliminar previamente.

- Com tinta, eliminar os elementos em mau estado.

## MODO DE UTILIZAÇÃO

---

Aplicar uma primeira demão com cerca de 15-25% de água potável e uma segunda demão com aproximadamente 5-15%.

Diluir 5-10% se utilizar trincha ou rolo e 10-25% com pistola.

Se a superfície apresentar problemas de aderência, aplicar previamente o nosso FIXADOR ACRÍLICO ou FIXADOR com SOLVENTE.

## RECOMENDAÇÕES

---

Não pintar com tempo chuvoso nem com temperaturas inferiores a 5 °C.

Remover o conteúdo da embalagem.

Lavar a superfície pintada passados pelo menos 20 dias.

## APRESENTAÇÃO

---

Em embalagens de 0,750, 4, 12 e 15 l.

## ARMAZENAMENTO

---

Tempo de armazenamento superior a um ano na embalagem original bem fechada e protegida das intempéries (no interior e a temperaturas entre 5 e 35 °C).

## INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

---

É imprescindível seguir as instruções indicadas no rótulo da embalagem.

Para obter mais informações, consultar a ficha de segurança do produto.

### FECHA..: 18/10/16

Os dados fornecidos nesta ficha técnica foram alcançados pelo corpo técnico desta empresa e os mesmos devem ser seguidos para uma correta aplicação do produto.

Como a aplicação será executada pelo cliente e foge a possibilidade de controle da empresa, a não observância destas instruções serão de exclusiva responsabilidade do cliente.

Será igualmente de responsabilidade do cliente, tomaras medidas adequadas para cumprir as legislações vigentes.

A informação que consta na presente ficha técnica responde ao conhecimento do produto em ensaios realizados pelo nosso corpo técnico, tendo em conta que as tintas em determinadas situações escapam ao nosso controle, sobre tudo em sua aplicação, não podemos garantir mais do que a qualidade da própria tinta, reservando-nos o direito de modificar o conteúdo dos dados desta ficha técnica sem aviso prévio.