



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visitenos en: www.blatem.com

Informação Técnica



EFESO (MARMO) ESTUCO A LA CAL BASE-SISTEMA TINTOMETRICO



DESCRIPCION

Estuco mineral de cal en pasta, para acabados de capa gruesa en exteriores y en interiores. Permite múltiples acabados decorativos entre ellos el efecto marmórico.

PROPIEDADES

Elevada transpirabilidad, de fácil aplicación, petrifica por la acción del CO₂, ofreciendo una extraordinaria solidez a la luz y a la intemperie.

Sus controles rigurosos, permiten reproducir fielmente los colores realizados con Máquinas Tintométricas.

APLICACIONES

Se utiliza en fachadas y en interiores para acabados rústicos o finos, sobre todo tipo de superficies de construcción debidamente preparadas en edificios antiguos y modernos, tales como palacios, mansiones, hoteles, restaurantes, museos, locales comerciales, discotecas, etc...

CARACTERISTICAS TECNICAS

Naturaleza: mineral de cal.

Acabado : rústico o liso.

Densidad: 1,55 +/- 0,10 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1).

Viscosidad: pasta tixotrópica.

Rendimiento: 0,3 - 0,4 m²/kg .

Secado al tacto: 1 hora.

Lijado: 24 horas.

Limpieza: con paño humedecido en agua y detergente neutro.

Alisado: inmediatamente después de extendido.

Colores : Base ECM. Colores definidos en el Sistema Tintométrico .

Utensilios: limpieza con agua.

Conservación: más de un año en su envase original cerrado.

No inflamable.

C.O.V.:2004/42/II (A/I)(300/200)Max. COVS: 10 G/L.

PREPARACION DE SUPERFICIES

- Nuevas: eliminar las partes sueltas y el polvo, tapar grietas, etc.

- Pintadas: con temple o cal, eliminarlo previamente.

Con pintura, eliminar las partes en mal estado.

Sobre las superficies limpias, secas y consistentes, aplicar nuestro Blatemprimer diluido 1:1 con agua potable.

MODO DE EMPLEO

Sobre el fondo así preparado y trascurridas al menos 4 horas, aplicamos con llana de acero inoxidable efeso (marmo) hasta obtener el espesor y el color uniformes.

Si es necesario lijar esperar 24 horas.

Para obtener el efecto deseado, inmediatamente después de extendida la última capa de producto, lo trabajamos hasta conseguirlo.

RECOMENDACIONES

- No aplicar con tiempo lluvioso ni sobre superficies recalentadas.
- Aplicar este producto sobre superficies que se encuentren entre 5 y 35°C.
- Remover el contenido del envase .

Nota: con esta información técnica sólo tratamos de orientar y asesorar según nuestro criterio y dilatada experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos, al caer fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.

PRESENTACION

En envases de 20 kg.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento más de un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Contiene CMIT/MIT n°CAS 55965-84-9,BIT n°CAS 2634-33-5 y DCOIT n°CAS 64359-81 5Puede provocar una reacción alérgica.

Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Leer la etiqueta antes del uso.

FECHA..: 19/02/18

Os dados fornecidos nesta ficha técnica foram alcançados pelo corpo técnico desta empresa e os mesmos devem ser seguidos para uma correta aplicação do produto.

Como a aplicação será executada pelo cliente e foge a possibilidade de controle da empresa , a não observância destas instruções serão de exclusiva responsabilidade do cliente.

Será igualmente de responsabilidade do cliente,tomaras medidas adequadas para cumprir as legislações vigentes.

A informação que consta na presente ficha técnica responde ao conhecimento do produto em ensaios realizados pelo nosso corpo técnico, tendo em conta que as tintas em determinadas situações escapam ao nosso controle, sobre tudo em sua aplicação, não podemos garantir mais do que a qualidade da própria tinta, reservando-nos o direito de modificar o conteúdo dos dados desta ficha técnica sem aviso prévio.