



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visitenos en: www.blatem.com

Informação Técnica



BLATEMDELFIN BASE-SISTEMA TINTOMETRICO-



DESCRIPCION

Pintura plástica mate de excelente cubrición para interiores y exteriores , excepto fachadas, formulada con la mas avanzada tecnología en copolímeros acrílicos, estirenados en emulsión y con pigmentos y cargas de máxima calidad .
Ignifuga.

PROPIEDADES

Excelente cubrición y adherencia , así como muy buenas propiedades de aplicación, rendimiento y resistencia al frote en húmedo.

Sus controles rigurosos , permiten reproducir fielmente los colores realizados con Máquinas Tintométricas.

APLICACIONES

Para el pintado de interiores y exteriores , excepto fachadas , sobre yeso , cemento , ladrillo, fibrocemento etc. Cuando se quiera ofrecer una excelente pintura en interiores con un muy buen balance compensado en propiedades técnicas

CARACTERISTICAS TECNICAS

Aspecto: Liso y mate.

Resistencia al frote en húmedo: Clase 3 ,2, 1 (UNE-EN 1300).

Adherencia : Excelente.

Finura : 6,5 ± 1 HG.(Grados Hegman) (UNE-EN-ISO 1524).

Repintado: 4-6 horas.

Viscosidad:115 ± 15 U.K.(Unidades Krebs)a 25°± 10°C (UNE 48-076).

Densidad: 1,50 ± 0,18 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1).

Cubrición: Extraordinaria.

Rendimiento: 8-13 m²/ l, y mano.

Secado : 30 a 60 minutos.

Colores: Bases BD1,BD2,BD3.

Colores definidos en el Sistema Tintométrico.

Utensilios: Limpieza con agua.

Estabilidad en envase : Más de un año en envase original cerrado.

No inflamable C.O.V ; 2004/42/II (A/a)(75/30) Max. COVS: 15 G/L.

HOMOLOGACIONES Y ENSAYOS

Homologación: -Reacción al fuego, norma UNE-EN 13501-1:07+A1:2010, clases europeas: A₂, S₁, d₀.

PREPARACION DE SUPERFICIES

Nuevas: Eliminar las partes sueltas ,tapar grietas,etc.

Pintadas: - Con temple o cal, eliminar previamente.

- Con pintura, eliminar las partes en mal estado.

MODO DE EMPLEO

Aplicar una primera mano rebajada con un 15-25% de agua potable y una segunda mano con un 5-15% aproximadamente. Si se aplica a brocha o rodillo diluir 5-10 % y a pistola un 10-25 % en agua potable.

Si la superficie presenta problemas de adherencia , fondear previamente con nuestro FIJADOR ACRILICO o FIJADOR al DISOLVENTE.

RECOMENDACIONES

No pintar con tiempo lluvioso ni con temperaturas inferiores a los 5°C.

Remover el contenido del envase.

No lavar la superficie pintada hasta pasados 20 días.

PRESENTACION

En envases de :

-BD1,BD2,BD3 : 750 ml , 4 L, 12 L.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento más de un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.

Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA..: 08/02/17

Os dados fornecidos nesta ficha técnica foram alcançados pelo corpo técnico desta empresa e os mesmos devem ser seguidos para uma correta aplicação do produto.

Como a aplicação será executada pelo cliente e foge a possibilidade de controle da empresa , a não observância destas instruções serão de exclusiva responsabilidade do cliente.

Será igualmente de responsabilidade do cliente,tomaras medidas adequadas para cumprir as legislações vigentes.

A informação que consta na presente ficha técnica responde ao conhecimento do produto em ensaios realizados pelo nosso corpo técnico, tendo em conta que as tintas em determinadas situações escapam ao nosso controle, sobre tudo em sua aplicação, não podemos garantir mais do que a qualidade da própria tinta, reservando-nos o direito de modificar o conteúdo dos dados desta ficha técnica sem aviso prévio.