



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visítenos en: www.blatem.com

Informação Técnica



VELADURA AL AGUA BASE -SISTEMA TINTOMETRICO



DESCRIPCION

Producto especial,tixotrópico,al agua.
Formulado en base a la última tecnología en alta decoración.

PROPIEDADES

Gran facilidad de aplicación, resistente a la lavabilidad y muy fácil de repintar.
Sus controles rigurosos , permiten reproducir fielmente los colores realizados con Máquinas Tintométricas .

APLICACIONES

Para aplicar como acabado encima de nuestro rustidecor y en general para alta decoración.
Belleza de acabado,siendo lavable y repintable.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Viscosidad: 130+/- 15 u.k.(unidades krebs) a 25 +/-10°C al 5% (UNE 48-076).
Densidad: 1,10 +/- 0,01 gr./cc (UNE-EN-ISO 2811-1).
Finura: 6 +/- 1 h.g. (grados hegman) (UNE-EN-ISO 1524).
Rendimiento: 9-13 m2./lt. y mano.
Secado: 30-45 minutos.
Repintado: 8-12 horas.
Colores : Base Incolora colores definidos en el Sistema Tintométrico.
Utensilios: limpieza con agua.
Conservación: más de un año en su envase original cerrado.
No inflamable.
C.O.V.: 2004/42/II (A/I)(300/200)Max. COVS= 20 G/LT.

PREPARACION DE SUPERFICIES

La aplicación de Rustidecor o de cualquier otro producto ha de estar limpia y seca antes de aplicar la Veladura al agua.

MODO DE EMPLEO

La Veladura al agua es muy fácil de aplicar a brocha,esponja etc.no obstante se obtiene una mejor uniformidad de acabado aplicandolo con esponja.

Se aplica sin diluir o muy ligeramente diluido.

RECOMENDACIONES

No aplicar con tiempo lluvioso ni con temperaturas inferiores a los 5° c.
Remover el contenido del envase .

PRESENTACION

En envase de 750 ml y 2,5 l.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento más de un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35 °C).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.
Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA...: 25/03/14

Os dados fornecidos nesta ficha técnica foram alcançados pelo corpo técnico desta empresa e os mesmos devem ser seguidos para uma correta aplicação do produto.

Como a aplicação será executada pelo cliente e foge a possibilidade de controle da empresa , a não observância destas instruções serão de exclusiva responsabilidade do cliente.

Será igualmente de responsabilidade do cliente,tomaras medidas adequadas para cumprir as legislações vigentes.

A informação que consta na presente ficha técnica responde ao conhecimento do produto em ensaios realizados pelo nosso corpo técnico, tendo em conta que as tintas em determinadas situações escapam ao nosso controle, sobre tudo em sua aplicação, não podemos garantir mais do que a qualidade da própria tinta, reservando-nos o direito de modificar o conteúdo dos dados desta ficha técnica sem aviso prévio.
