




Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visitenos en: [www.blatem.com](http://www.blatem.com)

## Informação Técnica



### BLATHERM PRETO 600°C



#### DESCRIÇÃO

Tinta anticorrosiva preta à base de resinas de silicone.

#### PROPRIEDADES

Elástica. Não escama nem racha.  
Boa aderência sobre aço.  
Resistente à temperatura (600 °C).  
Boa resistência ao exterior.

#### APLICAÇÕES

Revestimentos resistentes à temperatura (600 °C), estufas, chaminés, tubos de escape de gases, caixas de motores, etc.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cor: Preto.  
Aspeto: Mate.  
Densidade:  $1,2 \pm 0,1$  g/cc (UNE-EN-ISO 2811-1 e 2).  
Sólidos em volume:  $40 \pm 2$  %.  
Secagem ao toque: 30 minutos.  
Repintura:  
Mínimo. 2 horas.  
Máximo: Sem limitação.  
Ponto de inflamação:  $\geq 21$  °C.  
Espessura recomendada:  
Húmido: 50-100 micrones.  
Seco: 20-40 micrones.  
Rendimento: 8-10 m<sup>2</sup>/l (30 micrones).  
N.º de camadas: 1.  
Estabilidade na embalagem (local fresco e seco; 15-30 °C, HR-60%):  
12 meses na embalagem original fechada.  
Dados para o produto a 25 °C.  
COV: 2004/42/II A(i)(600/500). Máx. COVS 499 g/l.

#### PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES

- Máxima resistência: Aço decapado até grau sa2 1/2.

- Boa resistência: Aço limpo manualmente até grau st3.

## MODO DE UTILIZAÇÃO

---

Trincha/rolo: 0-10%.

Pistola com ar: 10-25%.

Condições de aplicação:

Temperatura superior a 12 °C e humidade inferior a 80%.

Diluyente: Solvente Universal.

Solvente de limpeza: Solvente de Limpeza L ou 330.

## RECOMENDAÇÕES

---

Remover o conteúdo das embalagens, até à homogeneização do produto; não armazenar embalagens abertas ou encetadas. Consultar nas fichas de segurança os dados toxicológicos.

## APRESENTAÇÃO

---

Em embalagens de 250 ml.

## ARMAZENAMENTO

---

Tempo de armazenamento: superior a 1 ano na embalagem original bem fechada e protegida das intempéries (no interior e a temperaturas entre 5 e 35 °C).

## INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

---

É imprescindível seguir as instruções indicadas no rótulo da embalagem.  
Para obter mais informações, consultar a ficha de segurança do produto.

---

FECHA..: 19/10/16

Os dados fornecidos nesta ficha técnica foram alcançados pelo corpo técnico desta empresa e os mesmos devem ser seguidos para uma correta aplicação do produto.

Como a aplicação será executada pelo cliente e foge a possibilidade de controle da empresa, a não observância destas instruções serão de exclusiva responsabilidade do cliente.

Será igualmente de responsabilidade do cliente, tomaras medidas adequadas para cumprir as legislações vigentes.

A informação que consta na presente ficha técnica responde ao conhecimento do produto em ensaios realizados pelo nosso corpo técnico, tendo em conta que as tintas em determinadas situações escapam ao nosso controle, sobre tudo em sua aplicação, não podemos garantir mais do que a qualidade da própria tinta, reservando-nos o direito de modificar o conteúdo dos dados desta ficha técnica sem aviso prévio.

---