



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visitenos en: www.blatem.com

Informação Técnica

BLATPRIMER F-900



DESCRIPCION

Imprimación anticorrosiva alcídica modificada.

PROPIEDADES

Secado rápido.
Excelentes propiedades anticorrosivas.
Exenta de plomo y cromatos.
Muy buen repintado.

APLICACIONES

Imprimación anticorrosiva para la protección de acero, tanto en estructuras como elementos industriales.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Color: Rojo, negro, gris y verde.
Aspecto: Mate.
Densidad: $1,55 \pm 0,1$ gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).
Sólidos en volumen: 50 ± 3 %.
Secado (tacto): 20 minutos.
Repintado:
Mínimo: 4 horas.
Máximo: Sin limitación.
Datos para producto a 25°C.
Punto de inflamación: 26°C.
Espesor recomendado:
Húmedo: 60-100 micras.
Seco: 30-50 micras.
Rendimiento: 11 m²/Kg (40 micras).
Nº de capas: 1-2.
Estabilidad en el envase (lugar fresco y seco; 15-30°C, RH-60%): 1 año en envase original cerrado.
COVS: Producto de uso exclusivo en instalaciones reguladas en el R.D.117/2003 o Directiva 1999/13/CE.

PREPARACION DE SUPERFICIES

Acero desengrasado y limpio.

MODO DE EMPLEO

Pistola con aire: 30" CF4 (boquilla 2 m/m, 3-4 atms).

Pistola airless: Tal cual (boquilla 0,021", 150 atms).

Condiciones aplicación:

Temperatura $\geq 10^{\circ}\text{C}$ / humedad $\leq 80\%$.

Diluyente: Disolvente Imprimaciones o Universal.

Disolvente limpieza: Disolvente Limpieza L ó 330.

RECOMENDACIONES

Remover el contenido de los envases, hasta homogeneizar el producto; no almacenar envases abiertos o empezados.

Consultar la hojas de seguridad para conocer los datos toxicológicos.

PRESENTACION

En envases de 5 y 25 Kg.

Colores: Rojo, negro, gris y verde.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento: Más de un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.

Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA...: 20/01/17

Os dados fornecidos nesta ficha técnica foram alcançados pelo corpo técnico desta empresa e os mesmos devem ser seguidos para uma correta aplicação do produto.

Como a aplicação será executada pelo cliente e foge a possibilidade de controle da empresa, a não observância destas instruções serão de exclusiva responsabilidade do cliente.

Será igualmente de responsabilidade do cliente, tomaras medidas adequadas para cumprir as legislações vigentes.

A informação que consta na presente ficha técnica responde ao conhecimento do produto em ensaios realizados pelo nosso corpo técnico, tendo em conta que as tintas em determinadas situações escapam ao nosso controle, sobre tudo em sua aplicação, não podemos garantir mais do que a qualidade da própria tinta, reservando-nos o direito de modificar o conteúdo dos dados desta ficha técnica sem aviso prévio.