



## • DESCRIÇÃO

Esmalte sintético brilhante de boa qualidade para interiores e exteriores formulado com a tecnologia mais avançada para alcançar altas prestações.

## • PROPRIEDADES

Boa brancura (o branco), cobertura, brilho, dureza, rendimento, pincelagem e nivelação assim como boa resistência aos choques, fricções, produtos de limpeza e proteção antioxidante com excelente secagem.

## • APLICAÇÕES

Para pintar todo tipo de superfícies de madeira, alvenaria e ferro devidamente preparadas em interiores e em exteriores. Devido à sua alta resistência em exteriores, é recomendado para a proteção do aço (como acabamento).

## • CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabamento:	Brilhante.
Cores:	Branco, preto e cores consoante carta.
Nivelamento:	Excelente.
Aderência:	Excelente.
Pincelagem:	Excelente.
Secagem:	2,5 ± 1,5 horas a 25 ± 8°C consoante cor.
Repintura:	18-24 horas.
Viscosidade:	150 ± 50" F-4 (copa Ford no4) a 25 ± 8°C consoante cor (ASTM D-1200).
Densidade:	1,15 ± 0,25 gr/mL consoante cor (UNE-EN-ISO 2811-1 e 2).
Rendimento:	750 ml para 8-10 m <sup>2</sup> .
Espessura do filme:	70-90 micras húmidas (30-45 micras secas aprox.)
Dureza:	Boa.
Utensílios:	Limpeza com Diluente para Esmaltes, Diluente Limpeza ou Diluente
COV:	Valor limite da UE para o produto (Cat. A/i): 500 g/L (2010).
Conteúdo máximo em COV:	499 g/L.

## • HOMOLOGAÇÕES E ENSAIOS.

Sistema Blatprimer Antioxidante + Pintaluz Brillante cumpre a norma UNE-EN-ISO 12944-6:2018 (Índice 01) "Proteção anticorrosiva de estruturas de aço por esquemas de pintura protetores". Categoria C3 - Médio; de acordo com o Anexo 1 do relatório n.º 22100003 do AIMME. Certificado de Emissões no interior A+. De acordo com o relatório da SGS SERCOVAM: RES 123441.

## • PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES

- Novas:
  - Ferro: Desoxidar e desengordurar a superfície, aplicar com primário Minio Antioxidante ou com um Primário Antioxidante. Após 24 horas, proceder à pintura com Pintaluz.
  - Ferro galvanizado, alumínio e zinco: Limpar e desengordurar a superfície, aplicar Imprimación Multiuso ou Blatemprim Multiadherente al agua e proceder à pintura com Pintaluz.
  - Madeira ou gesso: Aplicar selante Selladora Sintética, lixar, limpar o pó e proceder à pintura com Pintaluz.
- Pintadas:
  - Se estiver em bom estado, lixar suavemente e limpar com Disolvente para Esmaltes antes de aplicar Pintaluz.
  - Se estiver em mau estado, eliminar a tinta, aplicar primário e pintar com Pintaluz como se fosse nova.

## • MODO DE UTILIZAÇÃO

Diluir com o nosso Disolvente para Esmaltes até conseguir a viscosidade adequada. No caso de aplicação à trincha, rolo e pistola, aplicar sempre em camadas finas segundo indicado nas características técnicas. Aplicar 2 demãos como mínimo respeitando os tempos de repintura.

## • RECOMENDAÇÕES

Evitar a exposição das embalagens a temperaturas altas ou baixas. Após a utilização, tapar a embalagem, procurando deixar pouca câmara de ar, caso espere demorar muito até à próxima utilização. Remover o conteúdo da embalagem até à homogeneização perfeita. Não pintar com tempo chuvoso, vento forte nem com temperaturas inferiores a 8°C. Não pintar em superfícies expostas a isolamento intenso. Não pintar com uma humidade relativa superior a 70%. Não pintar em superfícies que não estejam pelo menos 3°C acima do ponto de orvalho.

## • APRESENTAÇÃO

Embalagens de 750mL e 4L.  
Cores: Branco, preto e 15 cores consoante carta.

## • ARMAZENAMENTO

Armazenar as embalagens originais não abertas num local protegido das intempéries e a temperaturas entre 5°C e 35°C. O tempo de armazenamento do produto sob estas condições não deve exceder 24 meses.

## • INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

- Para mais informações consulte a ficha de dados de segurança.
- Ler o rótulo antes da utilização.
- Manter fora do alcance das crianças.
- Atenção! Podem formar-se gotículas inaláveis perigosas ao pulverizar. Não respirar a pulverização ou névoas.
- Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação em vigor quanto a tratamento de resíduos