

BLATEM ACRYLIC ANTIOXIDANTE

Data: 14 / 06 / 2019



■ DESCRIÇÃO

Esmalte brilhante à base de água, formulado com a tecnologia mais avançada para alcançar um bom desempenho antioxidante. Aplicação directa sobre ferro

■ PROPRIEDADES

- Antioxidante.
- Direto sobre o suporte (ferro).
- Excelente cobertura e pincelagem.
- Secagem rápida.
- Sem cheiro.
- Excelente aderência na maioria das superfícies.

■ APLICAÇÕES

Para a protecção de todo tipo de superfícies, tanto em interior como exterior, tais como portas, janelas, grades, corrimões, móveis de jardim, etc, de ferro, madeira e outros materiais de construção.

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|--------------------------|---|
| Acabamento | Brillo |
| Nivelamento | Excelente |
| Aderência | Excelente |
| Pincelagem | Excelente |
| Secagem | 2 - 4 horas |
| Repintura | 18 - 24 horas |
| Viscosidade (UNE 48-076) | 100 ± 10 U.K.(Unidades Krebs) a 25 ± 8°C. |

| | |
|---|--|
| Densidade (UNE-EN-ISO 2811-1 e 2) | 1,200 ± 0,10 gr/cc |
| Finura (UNE-EN-ISO 1524) | 7,5±1 HG (graus Hegman) |
| Rendimento | 9-11 m ² /l e demão |
| Espessura da película: | Mínimo de 120 microns secos |
| Dureza | Boa |
| Conservação | mais de um ano na embalagem original fechada |
| Utensílios | limpar com água |
| Valor limite da UE para o produto (Cat. A/i): | 140 g/L (2010). |
| Conteúdo máximo em COV: | 120 g/L. |

■ PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES

- As superfícies devem estar limpas, secas e livres de ferrugem solta.
- **Superfícies metálicas sem pintar:**
 - Ferro, aço, ferrugem: Eliminar a ferrugem e escamas de laminagem através de escovagem mecânica ou manual e desengordurar. Se for desejada uma maior protecção antioxidante aplicar previamente o nosso conversor de óxido Magneton e terminar com o Blatemacrylic Antioxidante.
 - Metais galvanizados e ligeiros: Desengordurar e verificar aderência.
- **Superfícies pintadas:**
 - Se a tinta estiver bem aderida, lavar e lixar, limpando o pó antes de aplicar Blatem Acrylic Antioxidante. Se não houver fiabilidade, ou está mal aderida, eliminá-la e proceder como superfície sem pintar.
 - Utilize sempre a espessura final recomendada para obter protecção antioxidante adequada, 120 microns secos de Antioxidante Blatemacrylic.

Pinturas Blatem S.L.

Ctra. Masía del Juez, 36 • 46909 TORRENT (Valencia, España) • Telf.: (34) 96 155 00 73 • Fax: (34) 96 157 37 20 • E-mail: blatem@blatem.com

www.blatem.com

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes. La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.



BLATEM ACRYLIC ANTIOXIDANTE

Data: 14 / 06 / 2019

■ MODO DE UTILIZAÇÃO

Homogeneizar o produto antes da sua aplicação.
Temperatura de aplicação entre 5 e 35 °C.
Não aplicar com humidade igual ou superior a 80%.
Aplica-se com trincha e rolo, tal e qual, sem diluição.
Para a aplicação com pistola, diluir entre 10-20% com água.
Limpar as ferramentas com água, imediatamente após a aplicação.
Aplicar pelo menos duas camadas.

■ RECOMENDAÇÕES

Remover o conteúdo da embalagem até homogeneizar o produto. Não pintar com tempo chuvoso nem com temperaturas inferiores a 5°C.
Lavar os utensílios com água imediatamente após a utilização.

■ APRESENTAÇÃO

- Em embalagens de : 750 ml
- Cores: Branco, preto, cinzento pérola, verde carruagem.

■ ARMAZENAMENTO

Tempo de armazenamento: 1 ano na embalagem original bem fechada e protegida das intempéries (no interior e a temperatura entre 5 e 35°C).

■ INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
Contém um conservante para controlar a deterioração microbiana: CMIT/MIT (CAS: 55965-84-9), BIT (CAS: 2634-33-5).
Pode produzir uma reação alérgica. Ficha de segurança fornecida a pedido. Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Manter fora do alcance das crianças. Ler o rótulo antes da utilização. Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação em vigor quanto a tratamento de resíduos.

Pinturas Blatem S.L.

Ctra. Masía del Juez, 36 • 46909 TORRENT (Valencia, España) • Telf.: (34) 96 155 00 73 • Fax: (34) 96 157 37 20 • E-mail: blatem@blatem.com

www.blatem.com

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes. La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.

