

Fecha: 16/10/2016



## • DESCRIÇÃO

Esmalte laca com poliuretano acetinado de extraordinária qualidade para interiores e exteriores, formulado com a tecnologia mais avançada para a obtenção da máxima performance. Ignífugo.

## • PROPRIEDADES

Boa dureza, poder de cobertura e rendimento, de fácil aplicação. Apresenta um acabamento acetinado com aspeto de lacagem de luxo, é lavável e de grande resistência à fricção, riscos, produtos de limpeza, manchas de licor, etc. Cumpre os COV de 2010.

## • APLICAÇÕES

Para a pintura de todo o tipo de superfícies de madeira, metálicas, etc., tais como móveis, portas, janelas, prateleiras, portões, paredes de cozinha e de casa de banho, etc., tanto em interiores como em exteriores.

## • CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabamento:	Branco-acetinado, cores.
Nivelamento:	Excelente.
Aderência:	Excelente.
Pincelagem:	Excelente.
Repintura:	24 horas.
Viscosidade:	130 ± 50" F-4 (Copa Ford n.º 4) a 25 ± 8° C (ASTM D-1200).
Densidade:	1,45 ± 0,10 g/cc (UNE-EN-ISO 2811-1 e 2).
Finura:	7,5 ± 1 HG (graus Hegman) (UNE-EN-ISO 1524).
Rendimento:	12-17 m <sup>2</sup> /l à mão.
Secagem:	4 ± 1 hora a 25 ± 8 °C.
Dureza:	Boa.
COV:	2004/42/IIA(d)(400/300) Máx. COVS 299 g/l.
Utensílios:	Limpeza com Solvente para Esmaltes, Solvente de Limpeza ou Solvente Universal.
Estabilidade na embalagem:	Mais de um ano na embalagem original fechada.

## • HOMOLOGAÇÕES E ENSAIOS

Homologação: Reação ao fogo, norma UNE-EN 13501-1:07+A1:2010, classes europeias: C, S2, d0.

## • PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES

- Novas: Se forem de gesso ou madeira, aplicar previamente uma demão de Selante Sintético e lixar suavemente. Se a superfície for de ferro, passar primeiro uma demão de Blatprimer Antioxidante Ignífuga.
- Pintadas:
  - Se a tinta estiver em mau estado, eliminá-la, betumar os defeitos e proceder da mesma forma que em superfícies novas.
  - Se a tinta estiver em bom estado, lavar, lixar a superfície e aplicar Blatemplac.

## • MODO DE UTILIZAÇÃO

Aplica-se com trincha, rolo ou pistola. Produto pronto a utilizar. Não aplicar sobre superfícies aquecidas pelos raios solares. Uma boa lixagem prévia facilita o bom acabamento do esmalte. Aplicar sempre em camadas finas, esticando-as o máximo possível, para evitar aumentar o tempo de secagem, rugas, sujidade, etc. Aplicar a segunda demão respeitando os tempos de repintura (24 h). Neste produto acetinado, o brilho inicial parece elevado, mas diminui ao longo do tempo.

## • RECOMENDAÇÕES

Após a utilização, tapar a embalagem, procurando deixar pouca câmara de ar, caso espere demorar algum tempo até à próxima utilização. Remover o conteúdo da embalagem até à homogeneização do produto.

## • APRESENTAÇÃO

Em embalagens de 125 ml, 375 ml, 750 ml e 4 l.  
Cores: Branco neve e preto.

## • ARMAZENAMENTO

Tempo de armazenamento: 1 ano na embalagem original bem fechada e protegida das intempéries (no interior e a temperaturas entre 5 e 35 °C).

Pinturas Blatem, S.L.  
[www.blatem.com](http://www.blatem.com)

Os dados fornecidos nesta ficha técnica foram realizados pelos serviços técnicos da nossa empresa e devem ser seguidos para uma aplicação correcta. Como quer que a aplicação seja feita pelo cliente fora das recomendações e sem possibilidade de controle ou consentimento prévio da nossa empresa será responsabilidade do cliente. Também será responsabilidade do cliente de tomar as medidas adequadas a fim de cumprir a legislação em vigor. A informação contida nesta ficha técnica baseia-se no conhecimento do produto depois de testes realizados pelos serviços técnicos de esta empresa. Mas considerando que as tintas em determinadas circunstâncias estão além do nosso controle, sobre tudo na sua aplicação, não podemos garantir mais que a qualidade própria da tinta; a empresa reserva-se o direito de modificar o conteúdo dos dados desta ficha técnica sem aviso prévio.

## • INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

É imprescindível seguir as instruções indicadas no rótulo da embalagem.

Para obter mais informações, consultar a ficha de segurança do produto

