ficha técnica

ACRIBLATEM 25

Fecha: 10/12/2020

• DESCRIPCIÓN

Acabado de poliuretano alifático, de dos componentes, con gran resistencia a la intemperie y excelente mantenimiento de color y brillo.

• PROPIEDADES

- Gran cuerpo y brillo.
- No amarilleante.
- Excelente comportamiento al exterior.
- Secado rápido.

• APLICACIONES

Capa de acabado de gran calidad, para sistemas industriales sobre acero, metales no férricos y plásticos.

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color:	Blanco y carta RAL.
Aspecto:	Brillo, satinado, mate.
Brillo (60º/60º):	Brillo (>90%), satinado (30 ± 5%), mate (10 ± 5%).
Densidad:	1-1,25 g/mL (s/color) (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).
Sólidos en volumen:	50 ± 2%.
Secado (tacto):	30 minutos.
Repintado:	Mínimo: 8 horas. Máximo: 15 días.
Espesor recomendado:	Húmedo: 70-100 micras. Seco: 35-50 micras.
Rendimiento:	10-12 m^2/L (40 micras). Datos para producto mezclado a 25ºC.
Nº de capas:	1-2.
Proporción de mezcla:	Peso: 100: 25. Volumen: 100: 30.
Catalizador:	Catalizador Acriblatem 25.
Vida mezcla:	2 horas.

Para uso exclusivo en las instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 117/2003, o actividades del Anexo VII, parte 1, de la Directiva 2010/75/UE.

• HOMOLOGACIONES Y ENSAYOS

Sistema Blatepox Primer Antioxidante + Acriblatem 25 cumple norma UNE-EN-ISO 12944-2:2018 Protección de estructuras de acero frente a la corrosión mediante sistemas de pintura protectores. Categoría C4 Medio.

• RESISTENCIAS QUÍMICAS

Producto	Resistencia Qumica
Acido sulfúrico 20%	Buena
Acido acético 5%	Buena
Hidroxido sodico 20%	Buena
Hidróxido potásico 10%	Buena
Amoniaco 5%	Buena
Gasolina	Buena
Queroseno	Buena
Gas-oil	Buena
Fuel-oil	Buena

• PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- Imprimación epoxi o poliuretano.
- Metales no férricos: Ligero chorreado.
- Plásticos: Superficie exenta de polvo, grasa y otros contaminantes.
- Hormigón: Imprimación epoxi incolora.

• MODO DE EMPLEO

Pistola con aire:	25-30"CF4 (boquilla 1-1,5 m/m, 3-4 atms).
Pistola airless:	Tal cual (0,018", 120 atms).
Condiciones aplicación:	Temperatura >=10°C / humedad <=80%.
Diluyente:	Disolvente Poliuretano.
Disolvente limpieza:	Disolvente Limpieza L ó 330.

• RECOMENDACIONES

- Remover el contenido de los envases y la mezcla de los dos componentes hasta homogeneizar perfectamente el producto. Se debe mezclar con su catalizador en la relación exacta.
- No pintar con temperaturas inferiores a 10°C.
- No pintar sobre superficies expuestas a fuerte insolación.
- No pintar con humedad relativa superior al 80%.
- No pintar sobre superficies que no estén al menos 3°C por encima de la temperatura de rocío.
- No almacenar envases abiertos o empezados.
- Evitar la exposición de los envases tanto a altas como a bajas temperaturas.

• PRESENTACIÓN

- Envases de 5kg (4kg + 1kg) y 25kg (20kg + 5kg).
- Colores: Blanco y carta RAL.

• ALMACENAJE

Almacenar los envases originales y sin abrir en un lugar resguardado de la intemperie y a temperaturas entre 5°C y 35°C. El tiempo de almacenamiento del producto en estas condiciones no debe exceder los 24 meses.
No apilar más de tres filas de envases.

• INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Leer la etiqueta antes del uso.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.
- Para más información consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

Pinturas Blatem, S.L.
www.blatem.com

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes. La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.