

BARNIZ PARQUET BRILLANTE

Fecha: 26/03/2025

• DESCRIPCIÓN

Barniz incoloro al disolvente de excelente calidad, especialmente indicado para parquet, ofreciendo excelente resistencia al uso.

• PROPIEDADES

Excelente resistencia al rayado y, por lo tanto, al uso con gran tránsito, así como a los productos químicos de uso corriente, ofreciendo elevado brillo, buena aplicación y rendimiento y es fácil de limpiar.

• APLICACIONES

Para la decoración y protección de suelos de parquet, tarimas, mostradores, etc. y, en general, siempre que se desee ofrecer una excelente calidad en la protección de la madera sometida a grandes prestaciones.

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado:	Incoloro brillante.
Adherencia:	Excelente.
Resistencia a la abrasión:	Excelente.
Dureza:	Excelente.
Secado:	1,5 ± 1 horas.
Repintado:	Mínimo 12 horas / máximo 24 horas.
Viscosidad:	50 ± 10" CF-4 (copa Ford nº4) a 25 ± 8°C (ASTM D-1200).
Densidad:	1,00 ± 0,10 g/mL (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).
Rendimiento:	10-12 m ² /L y mano.
Utensilios:	Limpieza con Disolvente Poliuretano o Disolvente Universal.
C.O.V.:	Valor límite de la UE para el producto (Cat. A/i): 500 g/L (2010). Contenido máximo en COV: 500 g/L.

• PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Lijado perfecto de la madera y eliminación del polvo.

• MODO DE EMPLEO

Utilizar el barniz tal cual, sin rebajar con ningún tipo de disolvente, en capa fina a dos manos sobre superficie preparada con nuestro fondo poliuretano de dos componentes.

También se puede aplicar el barniz de principio a fin. Se aplica a brocha, rodillo o pistola.

● RECOMENDACIONES

- Este producto, debido a que reacciona con la humedad ambiental, se debe mantener siempre herméticamente cerrado y no dejar cámara de aire en los envases empezados. (Pasar si queda un resto a un envase más pequeño, seco y limpio).
- Remover el contenido del envase hasta homogeneizar el producto.
- Evitar la exposición de los envases tanto a altas como a bajas temperaturas.
- No pintar con temperaturas inferiores a 8°C.
- No pintar sobre superficies expuestas a fuerte insolación.
- No pintar con humedad relativa superior al 70%.
- No pintar sobre superficies que no estén al menos 3°C por encima de la temperatura de rocío.

● PRESENTACIÓN

Envases de 750 mL y 4L.

Pinturas Blatem, S.L.
www.blatem.com

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes. La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.

● ALMACENAJE

Almacenar los envases originales y sin abrir en un lugar resguardado de la intemperie y a temperaturas entre 5°C y 35°C. El tiempo de almacenamiento del producto en estas condiciones no debe exceder los 12 meses.
No apilar más de tres envases de producto.

● INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Leer la etiqueta antes del uso.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.
- Para más información consulte la ficha de datos de seguridad del producto

