ficha técnica

# BLATEPOX AUTONIVELANTE

Fecha: 13/03/2025

## ● DESCRIPCIÓN

Recubrimiento epoxi autonivelante para aplicación en áreas con altos requerimientos mecánicos y químicos.

## ● PROPIEDADES

- Recubrimiento epoxi de 2 mm de espesor autonivelantes.
- Fácil limpieza y mantenimiento.
- Sistema reticulado con aminas de baja viscosidad.

## ● APLICACIÓN

Para el revestimiento de suelos industriales tales como almacenes, parkings, fábricas,...

## ● CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| Densidad: | 1.89 ± 0.2 g/mL (UNE-EN-ISO 2811-1) de la mezcla. |
| Rendimiento: | 0.26$m^2$/kg (2mm) aprox. |
| Sólidos en volumen: | 100% |
| Secado (tacto): | 8 horas. |
| Repintado: | Mínimo 12 horas.<br>Máximo 24 horas. |
| Proporción de mezcla: | 4 partes de Componente A + 1 parte de Componente B + 5 partes de sílice. |
| Temperatura de curado: | superior a 12ºC |
| Humedad de curado: | inferior a 80%. |

## ● PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Las superficies han de estar secas, limpias de polvo y grasa, e imprimadas adecuadamente.
La superficie debe de tener suficiente rugosidad para asegurar la adherencia.
La temperatura del soporte debe de estar comprendida entre 10ºC y 30ºC, y debe de estar 3ºC por encima del punto de rocío.

## ● MODO DE EMPLEO

Se debe de mezclar el Componente A con el Componente B, y una vez homogéneo, añadir la sílice.
El producto se aplica con llana o rastrillo dentado, y a continuación se pasa un rodillo con púas de nylon para eliminar el aire ocluido, consiguiéndose una capa uniformemente repartida.
En caso de necesitar una mayor trabajabilidad se puede rebajar la proporción de mezcla hasta la siguiente proporción: 4 partes de Componente A + 1 parte de Componente B + 5 partes de sílice.

## ● RECOMENDACIONES

- Remover el contenido de los envases y la mezcla de los dos componentes, hasta homogeneizar perfectamente el producto.
- No pintar con temperaturas inferiores a 5ºC.
- No pintar con humedad relativa superior al 70%.
- No pintar sobre superficies que no estén al menos 3ºC por encima de la temperatura de rocío.
- No almacenar envases abiertos o empezados.
- Evitar la exposición de los envases tanto a altas como a bajas temperaturas.

## ● PRESENTACIÓN

Componente A 8kg, Componente B 2kg, Sílice 8kg.
Colores: Gris, Rojo.

## ● ALMACENAJE

Almacenar los envases originales y sin abrir en un lugar resguardado de la intemperie y a temperaturas entre 5ºC y 35ºC. El tiempo de almacenamiento del producto en estas condiciones no debe exceder los 12 meses.
No apilar más de tres filas de envases.

## ● INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Leer la etiqueta antes del uso.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.
- Para más información consulte la ficha de datos de seguridad del producto

Pinturas Blatem, S.L.
www.blatem.com

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes. La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.

AENOR Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001 ER-0082/1996
AENOR Gestión Ambiental UNE-EN ISO 14001 GA-2012/0168
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM