BLATEPOX WD ANTIPOLVO

▪ DESCRIPCIÓN

Imprimación-sellador epoxi transparente en dispersión acuosa de dos componentes.

▪ PROPIEDADES

- Excelente penetración.
- Buena dureza.
- Excelente adherencia.
- Buena resistencia a la abrasión.

▪ APLICACIONES

Sellado de suelos de hormigón.

Imprimación sobre hormigón antes de nuestra pintura epoxi acuosa, Blatepox WD/3.

▪ PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Superficies nuevas sin pintar:

· Para los morteros de cemento y hormigón, esperar 4 semanas hasta total fraguado, limpiar las posibles eflorescencias y desencofrantes, eliminar el polvo y las partes sueltas, tapar las grietas, etc.

· Para este tipo de soportes es necesario regularizar la porosidad del soporte para asegurar la adherencia del sistema (preferiblemente por medios físicos o, en su defecto, químicos).

Superficies ya pintadas:

· Si las pinturas viejas están en mal estado o mal adheridas, se deben eliminar totalmente con chorro de agua a presión, dejar secar antes de aplicar el producto.

· Si las pinturas están en buen estado, limpiar y preparar correctamente según soporte y acabado.

Superficies con mohos y algas (manchas negras y verdes):

·Eliminarlas frotando enérgicamente las manchas con cepillo, utilizando un limpiador adecuado en su limpieza.

▪ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Brillo
Acabado	Tranparente
Adherencia	Excelente
Densidad	1,10± 0,10 g/mL (UNE-EN-ISO 2811-1)
Sólidos en volumen	40 ± 2 %
Rendimiento	9-10 m^2/kg y mano
Secado	4 horas
Repintado	Mínimo 4 horas Máximo 3 días
Catalizador	Catalizador Blatepox WD/3
Relación de mezcla	Peso: 1/1 Volumen: 1/1
Vida útil de la mezcla	Hasta 1 h
Valor límite de la UE para el producto (Cat A/j): 140 g/L (2010). Contenido máximo en COV: 95 g/L.	

▪ MODO DE EMPLEO

Pistola con aire: sin diluir (boquilla 1,5-2 m/m, 3-4 atm)

Brocha/rodillo: sin diluir

Diluyente: Agua

Disolvente limpieza: Agua

▪ RECOMENDACIONES

- Aplicar el producto con temperaturas superiores a los 5°C, evitando la humedad excesiva. Realizar previamente la prueba de humedad del sustrato. Esta ha de ser <70%. Si presentase humedad superior a la indicada, dejar secar antes de pintar.
- Remover el contenido del envase hasta homogeneizar perfectamente el producto. Se debe mezclar con su catalizador en la relación exacta.
- Evitar exposición del envase a temperaturas extremas.
- No almacenar envases abiertos o empezados.
- No pintar con humedades elevadas, ya que puede afectar al secado, endurecimiento y/o color.
- No pintar sobre superficies que no estén al menos 3 ° C por encima de la temperatura de rocío.
- Para otros sistemas distintos al propuesto siempre se debe evaluar previamente.

▪ PRESENTACIÓN

Envases de 8 kg (4+4)

Colores: Incoloro

▪ ALMACENAJE

Almacenar los envases originales y sin abrir en un lugar resguardado de la intemperie y a temperaturas entre 5°C y 35°C. El tiempo de almacenamiento del producto en estas condiciones no debe exceder los 12 meses.

No apilar más de tres filas de producto.

▪ INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.
- Para más información consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

Pinturas Blatem S.L.
Ctra. Masía del Juez, 36 ▪ 46909 TORRENT (Valencia, España)
Telf.: (34) 96 155 00 73 ▪ blatem@blatem.com
www.blatem.com

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes. La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.