ficha técnica

MINIO ANTIOXIDANTE

Fecha: 16/01/2025

● DESCRIPCIÓN

Imprimación anticorrosiva en base a resinas alcídicas para uso en superficies de hierro.

● PROPIEDADES

Efecto anticorrosivo, así como buen secado, brochabilidad, rendimiento y cubrición.

● APLICACIONES

Para la protección frente a la oxidación de toda clase de superficies de hierro, tales como verjas, puertas, ventanas, estructuras, etc.

● CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color:	Naranja Minio.
Efectividad anticorrosiva:	Buena.
Adherencia:	Buena.
Brochabilidad:	Buena.
Secado tacto:	2 ± 1 horas a 25 ± 8ºC.
Repintado:	24 horas.
Viscosidad:	150 ± 40" CF-4 (copa Ford nº 4) a 25 ± 8ºC (ASTM D-1200).
Densidad:	1,48 ± 0,1 g/mL (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).
Finura:	7 ± 1 H.G. (grados Hegman) (UNE-EN-ISO 1524).
Rendimiento:	10 - 14 m^2/L y mano.
Utensilios:	Limpieza con Disolvente para Esmaltes, Disolvente Limpieza o Disolvente Universal.
C.O.V.:	Valor límite de la UE para el producto (Cat. A/i):500g/L (2010). Contenido máximo en COV: 500 g/L.

● PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- **Superficies nuevas sin pintar:**

Desoxidar la superficie y desengrasar bien la superficie. La superficie debe de estar limpia, de polvo, grasa, partículas y libre de óxido antes del pintado. Los puntos de óxido se deben de eliminar mediante cepillado mecánico o manual hasta obtener hierro brillante.

- **Superficies ya pintadas:**

· Si las pinturas están en buen estado, lijar suavemente, limpiar con Disolvente para Esmaltes y proceder al pintado.
· Si las pinturas están en mal estado, eliminar la pintura, imprimar y pintar como si fuera nueva.

● MODO DE EMPLEO

Sobre las superficies debidamente preparadas y sin óxido, se recomienda aplicar dos manos de producto dejando transcurrir 24 horas entre la primera y la segunda.
Se deben de aplicar capas finas de producto, para obtener un correcto secado.
Sobre el Minio Antioxidante es necesario acabar con nuestros esmaltes sintéticos Blatemlux, Blatemlac, Pintaluz o Ferrogel.
Se aplica a brocha, rodillo o pistola.
Producto listo al uso. Para conseguir un mejor acabado y aplicación, diluir con disolvente para esmaltes.

● RECOMENDACIONES

- Remover el contenido del envase hasta homogenizarlo perfectamente.
- Evitar la exposición de los envases tanto a altas como a bajas temperaturas.
- Después de usar, tapar el envase procurando dejar poca cámara de aire, si se ha de tardar en utilizar de nuevo
- No pintar con tiempo lluvioso, fuerte viento o temperaturas inferiores a 8ºC.
- No pintar sobre superficies expuestas a fuerte insolación.
- No pintar con humedad relativa superior al 70%.
- No pintar sobre superficies que no estén al menos 3ºC por encima de la temperatura de rocío.

● PRESENTACIÓN

Envases de 250mL, 750mL y 4L.

● ALMACENAJE

Almacenar los envases originales y sin abrir en un lugar resguardado de la intemperie y a temperaturas entre 5ºC y 35ºC. El tiempo de almacenamiento del producto en estas condiciones no debe exceder los 24 meses.
No apilar más de tres filas de envases.

● INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Leer la etiqueta antes del uso.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.
- Para más información consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

Pinturas Blatem, S.L.
www.blatem.com

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes. La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.

AENOR ER Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001 ER-0082/1996
AENOR Gestión Ambiental UNE-EN ISO 14001 GA-2012/0168
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM