ficha técnica

SELLADORA AL AGUA

Fecha: 21/01/2025

● DESCRIPCIÓN

Imprimación al agua para la preparación de superficies porosas de madera y yeso. Sella las superficies evitando rechupados de los acabados.

● PROPIEDADES

Secado rápido, fácil lijado, facilidad de aplicación, excelente sellado, blancura y cubrición, permitiendo acabados de la máxima calidad.

● APLICACIONES

Para el sellado de porosidades y uniformado de superficies de madera y yeso cuando se desee ofrecer acabados de alta calidad con esmaltes sintéticos, o acrílicos a base de agua.

● CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Naturaleza:	Alquídica.
Color:	Blanco (se puede colorear con nuestros Colorantes Multiuso.
Acabado:	Mate.
Adherencia:	Excelente.
Brochabilidad:	Excelente.
Secado:	2-4 horas.
Lijable:	8-12 horas.
Repintado:	18-24 horas.
Viscosidad:	90 ± 15 UK (Unidades Krebs) a 25 ± 10ºC (UNE 48.076).
Densidad:	1,30 ± 0,10 g/mL (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).
Rendimiento:	8-10 m^2/L y mano.
Utensilios:	Limpieza con agua.
C.O.V.:	Valor límite de la UE para el producto (Cat. A/g): 30g/L (2010). Contenido máximo en COV: 15 g/L.

● PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- **Superficies nuevas:**

· Yeso: Una vez seco, limpio y alisado, aplicar directamente la Selladora. Si el acabado ha de ser de color, teñir la Selladora con nuestros Colorantes Multiuso y así en la mayoría de los casos solamente se necesitará una mano de producto final. Después de 12-18 horas plastecer los defectos con masillas sintéticas dejándolas secar 8-12 horas. Luego repasar con la misma Selladora dejándola secar a fondo 18 24horas antes de aplicar la pintura de acabado.

· Madera: Aplicar directamente siguiendo el proceso anterior (el lijado debe hacerse bien).

- **Superficies pintadas:**

· Pinturas en buen estado: Lavar, lijar y pintar directamente. Si no hay seguridad, o está mal adherida, eliminarla y proceder como superficie sin pintar.

· Pinturas en mal estado: Eliminarlas completamente y proceder como en superficies nuevas.

● MODO DE USO

Se aplica a brocha, rodillo o pistola, (preferentemente a brocha o rodillo).
Aplicar en capas delgadas. Dilución aproximada: 10-15%.

● RECOMENDACIONES

- Remover el contenido del envase hasta homogenizarlo perfectamente.
- Evitar la exposición de los envases tanto a altas como a bajas temperaturas.
- Después de usar, tapar el envase procurando dejar poca cámara de aire, si se ha de tardar en utilizar de nuevo
- No pintar con tiempo lluvioso, fuerte viento o temperaturas inferiores a 8ºC.
- No pintar sobre superficies recalentadas por los rayos solares.
- No pintar con humedad relativa superior al 70%.
- No pintar sobre superficies que no estén al menos 3ºC por encima de la temperatura de rocío.

● PRESENTACIÓN

Envases de 750mL y 4L.

● ALMACENAJE

Almacenar los envases originales y sin abrir en un lugar resguardado de la intemperie y a temperaturas entre 5ºC y 35ºC. El tiempo de almacenamiento del producto en estas condiciones no debe exceder los 24 meses.
No apilar más de tres filas de envases.

● INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Contiene conservantes para controlar el deterioro microbiano: Contiene: Mezcla de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona (EC no.247-500-7) y 2-metil-2Hisotiazol-3-ona (EC no.220-239-6) (Mezcla de CMIT/MIT), 1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona (BIT). Puede provocar una reacción alérgica.
- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.
- Para más información consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

Pinturas Blatem, S.L.
www.blatem.com

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes. La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.

AENOR ER Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001 ER-0082/1996
AENOR Gestión Ambiental UNE-EN ISO 14001 GA-2012/0168
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM