



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visítenos en: www.blatem.com



Fichas Técnicas

SPORT



DESCRIPCION

Pintura plástica satinada de excelente calidad para interiores y exteriores, formulada con la más avanzada tecnología en copolímeros vinil-versáticos en emulsión y con pigmentos y extenders de máxima calidad.

PROPIEDADES

Excelente blancura, cubrición, rendimiento, aplicación y ausencia de pegajosidad, así como buen brillo y resistencia a los agentes atmosféricos.

APLICACIONES

Para alta decoración de interiores y exteriores, sobre yeso, cemento, ladrillo, fibrocemento, etc. cuando se desee ofrecer un acabado de gran calidad en satinado.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Aspecto: liso-satinado.

Brillo: 55 +/- 8% (brillómetro Gardner angulo 85°).

Blancura: excelente.

Pegajosidad: prácticamente nula.

Adherencia: buena.

Finura: 7 +/- 1 H.G. (grados Hegman)(UNE-EN ISO 1524).

Viscosidad: 115+/-15 U.K. (unidades Krebs) a 25°+/-10°C (UNE 48-076).

Densidad: 1,25 +/- 0,10 gr/cc (UNE-EN ISO 2811-1).

Resistencia al frote húmedo: Clase 1 (UNE-EN 13.300).

Cubrición: excelente.

Rendimiento:10-13 m2 /lt y mano.

Secado: 30 - 60 minutos.

Repintado: 4-6 horas.

Utensilios: limpieza con agua.

Conservación: más de un año en su envase original cerrado.

Color: blanco. (los colores pastel se pueden obtener coloreando con nuestra gama de "Mascota Colores" o bien con los Tintes Multiusos.

No inflamable.

COV: 2004 / 42 / IIA (A/a) (75/30)Max. COVS: 5 g / l.

PREPARACION DE SUPERFICIES

Nuevas:eliminar las manchas y el polvo, las partes sueltas, tapar grietas, etc.

Pintadas: con temple o con cal eliminarlo previamente. Con pintura, eliminar las partes en mal estado o de baja calidad.

MODO DE EMPLEO

Aplicar una primera mano rebajada con un 15-25% de agua potable y una segunda mano con un 5-15%, pistola 15-30 %.

Se aplica a brocha, rodillo o pistola.

Si la superficie presenta problemas de adherencia, fondear previamente con nuestro Fijador Acrilico o Fijador Disolvente.

RECOMENDACIONES

No pintar con tiempo lluvioso ni con temperaturas inferiores a los 5°C.

Remover el contenido del envase.

No lavar la superficie pintada hasta pasados 20 días.

PRESENTACION

En envases de: 750ml , 4 y 15l.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento más de un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.

Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA...: 20/10/14

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.

Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.

Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.

La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación , no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.
