



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visitenos en: www.blatem.com

Fichas Técnicas

FIJADOR ROTULARTE



DESCRIPCION

Selladora acrílica al agua, especialmente penetrante para fijar paramentos.

PROPIEDADES

Gran penetración y facilidad de aplicación.

APLICACIONES

Para la preparación de paredes de cemento, fibrocemento, yeso..., antes de la aplicación de nuestro sistema ROTULARTE.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Acabado: Transparente.

Sellado: Excelente.

Secado: 30-60 minutos.

Repintado: 4-6 horas.

Viscosidad: 40 ± 15 U.K. (unidades Krebs) a $25 \pm 10^\circ\text{C}$ (UNE 48.076).

Densidad: $1,05 \pm 0,05$ gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1).

Rendimiento: $3-6 \text{ m}^2/\text{litro}$ (diluido).

Conservación: Hasta un año en envase original cerrado.

Utensilios: Limpieza con agua.

PREPARACION DE SUPERFICIES

En general han de estar limpias y secas.

MODO DE EMPLEO

Para obtener una gran penetración debe diluirse en la siguiente proporción: 4 partes de agua por 1 parte de FIJADOR ROTULARTE.

RECOMENDACIONES

No pintar con tiempo lluvioso, ni con temperaturas inferiores a los 5°C . Remover el contenido del envase.

PRESENTACION

En envase de : 250 ml.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 12 meses en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura 5 y 35°C).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.
Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA..: 15/03/13

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.

Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.

Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.

La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación , no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.
