



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visitenos en: www.blatem.com

Fichas Técnicas

EFESO (GRASO) ESTUCO A LA CAL (BLANCO Y COLORES)



DESCRIPCION

Estuco mineral en pasta de cal grasa, para acabado liso en capa fina y de uso en interiores. Permite múltiples acabados decorativos, entre ellos los que se asemejan al mármol.

PROPIEDADES

Elevada transpirabilidad, de fácil aplicación y es petrificable con el tiempo. Se puede aplicar de acabado sobre nuestro Efeso (Marmo).

APLICACIONES

Para la alta decoración (en interiores) sobre todo tipo de superficies de construcción, debidamente preparadas, en edificios antiguos y edificios modernos; tales como palacios, museos, casas señoriales, restaurantes, locales comerciales, discotecas, etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Naturaleza: mineral de cal.
 Aspecto: brillante una vez pulido.
 Densidad: 1,52 +/- 0,10 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1).
 Viscosidad: pasta tixotrópica.
 Rendimiento: 1 m² / kg aprox.
 Secado al tacto: 20-30 minutos.
 Lijado: 18-24 horas.
 Limpieza: con paño humedecido en agua y detergente neutro.
 Pulido: 5 minutos aprox.
 Utensilios: limpieza con agua.
 Colores: blanco y colores según muestrario.
 Conservación: más de un año en su envase original cerrado.
 No inflamable.
 C.O.V.: 2004/42/II (A/I)(300/200)Max. COVS= O G/L.

PREPARACION DE SUPERFICIES

- Nuevas: eliminar las partes sueltas y el polvo, tapar grietas, etc.
- Pintadas: con temple o cal, eliminarlo previamente.

Con pintura, eliminar las partes en mal estado.
 Sobre las superficies limpias, secas y consistentes, aplicar nuestro Blatemprimer diluido 1:1 con agua potable.

MODO DE EMPLEO

Sobre el fondo así preparado y transcurridas al menos 4 horas, aplicamos con llana de acero inoxidable Efeso (Graso) hasta obtener el espesor y el color uniformes.

Si es necesario lijar, esperar 18-24 horas.

Para efectuar el pulido final esperamos 1-5 minutos después de aplicada la última capa, realizándolo con la misma llana utilizada para el acabado.

RECOMENDACIONES

No aplicar con tiempo lluvioso ni con temperaturas inferiores a los 5°C.

Remover el contenido del envase .

Nota: con esta información técnica sólo tratamos de orientar y asesorar según nuestro criterio y dilatada experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos, al caer fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.

PRESENTACION

En envases de 5 y 15 kg.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento más de un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura 5 y 35°C).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.

Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA..: 20/02/14

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.

Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.

Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.

La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación , no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.