



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com

visit us at: www.blatem.com

Technical data sheet

BLATEM ACRYLIC SATINADO BASE-SISTEMA TINTOMETRICO-



DESCRIPCION

Esmalte acrílico satinado al agua de alta calidad, para uso en toda clase de superficies de interiores y exteriores.

PROPIEDADES

Elevada resistencia a la intemperie, rendimiento, cubrición, flexibilidad, dureza y buen grado en satinado, siendo de fácil aplicación.

Sus controles rigurosos, permiten reproducir fielmente los colores realizados con MAQUINAS TINTOMETRICAS.

APLICACIONES

Para decorar y proteger toda clase de superficies de madera, albañilería y hierro debidamente preparadas en interiores y exteriores sobre puertas, ventanas, radiadores, paredes, muebles, etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Acabado:Satinado.

Nivelacion:Excelente.

Adherencia:Excelente.

Dureza:Excelente.

Elasticidad:Buena.

Pegajosidad:Nula.

Finura: 7,5 ± 1hg(grados hegman) (UNE-EN-ISO 1524).

Viscosidad:100 ± 15 uk.(unidades krebs) a 25°C ± 10°C (UNE 48-076).

Densidad: 1,25 ± 0,15 g / cc (UNE-EN-ISO 2811-1).

Resistencia al frote húmedo : Clase 1 (UNE-EN 13.300).

Secado: 30-60 minutos.

Repintado:6-8 horas.

Brochabilidad:buena.

Cubrición:buena.

Rendimiento:12-15 m²/Lt.

Colores:Bases BS1, BS2 y BS3.

Colores definidos en el SISTEMA TINTOMETRICO.

Utensilios:Limpieza con agua.

Conservación:Más de un año en su envase original cerrado.

No inflamable. COV: 2004/42/II(A/d) (150/130)Max.COVS :109 g/l.

HOMOLOGACIONES Y ENSAYOS

Homologaciones: -Reacción al fuego, norma UNE-EN 13501-1:07+A1:2010, clases europeas:A₂, S₁, d₀.
-Seguridad de los juguetes, parte 3.EN 71:1994/3(+A1:2001+AC:2002).

PREPARACION DE SUPERFICIES

Nuevas : Si son de madera o de yeso aplicar previamente 1 ó 2 manos de imprimación selladora y lijar suavemente. Si la superficie es de hierro dar previamente una mano de minio antioxidante o de imprimacion sintetica antioxidante .

Pintadas:Si están en buen estado, lavar, lijar suavemente y aplicar directamente Blatem-acrylic Satinado. Si están en mal estado, eliminar totalmente las pinturas viejas, emplastecer los desperfectos y proceder como en las superficies nuevas.

MODO DE EMPLEO

Sobre superficies debidamente preparadas se aplica a brocha, rodillo o pistola.

la dilución con agua es: para brocha o rodillo del 10 % aproximadamente y para pistola del 20 % aproximadamente .

RECOMENDACIONES

Remover el contenido del envase. No pintar con tiempo lluvioso, ni con temperaturas inferiores a 5°C .

Lavar los utensilios con agua inmediatamente despues de uso.

PRESENTACION

En envase de : 750ml y 4 L.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento más de un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie(a cubierto y temperatura 5 y 35°C).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.

Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA..: 25/03/14

The data provided in these technical specifications have been made by the technical services of this company and they should be followed for proper product application.

As the application will be made by the client out of the possibility of control of the company, in case of not follow the instructions will be the sole responsibility of the costumer.

It is also your responsibility not to take the appropriate measures in order to comply with legislation.

The information contained in this technical datasheet from this product are the knowledge from tests performed by the technical services of this company. But considering that the paintings in certain circumstances are beyond our control, especially in its application, we can only guarantee the quality of the product itself. The company reserves the right to modify the contents of this technical datasheet without notice.