BLATEM PINTURAS
Evolución Constante
Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visit us at: www.blatem.com

Technical data sheet

OXISTOP PAVONADO

DESCRIPCION

Pintura metálica antioxidante para la protección y decoración de las superficies de hierro en exteriores e interiores, a los que confiere un aspecto forjado fino (pavonado).

PROPIEDADES

Excelente elasticidad, adherencia, facilidad de aplicación y resistencia a la intemperie sin cuarteo, así como muy buenas propiedades anticorrosívas y aspecto metálico.

APLICACIONES

Sobre cualquier superficie de hierro en exteriores e interiores, especialmente en farolas, verjas, puertas, barandas, puentes, postes eléctricos, etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Acabado: Metálico.
Colores: Gris Acero 210, Negro Fundición 211, Rojo Óxido 215 y Verde Bronce 213.
Adherencia: Excelente.
Brochabilidad: Buena.
Secado: 3,5 ± 1,5 h a 25 ± 8 ºC.
Repintado: 24 horas.
Viscosidad: 105 ± 20 U.K (unidades Krebs) a 25 ± 10ºC (UNE 48.076).
Densidad: 1,65 ± 0,15 g / cc. (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).
Rendimiento : 8-12 m^2/Lt y mano.
Punto de inflamación: 43 ± 5ºC Setaflash, copa cerrada.
Estabilidad en envase: Más de un año en envase original cerrado.
Utensilios: Limpieza con Disolvente Esmaltes, Disolvente Limpieza o Disolvente Universal.
COV: 2004/42/II A(i)(600/500). Máx.COVS 400 g/Lt.

PREPARACION DE SUPERFICIES

Superficies nuevas: Desengrasar y aplicar 2 manos de Oxi-Stop Pavonado.
Superficies ya pintadas: Si la pintura esta en buen estado, lavar,
lijar la superficie y aplicar Oxi-Stop Pavonado.
Si la pintura está en mal estado, eliminarla por completo, cepillar las partes oxidadas y proceder como en superficies nuevas
Superficies planas: (paneles, puertas, etc) recomendamos la aplicación a pistola para obtener un acabado totalmente uniforme.
Si se desea mayor protección anticorrosiva aplicar previamente una imprimación antioxidante.

MODO DE EMPLEO

Producto listo al uso, o diluir ligeramente con nuestro Disolvente para Esmaltes según el método de aplicación.
Dilución orientativa: Brocha o rodillo 0-5 %. Pistola (*) 5-10 %.
(*) Pistola con boquilla de acero widia de 4mm.

RECOMENDACIONES

Después de usar, tapar el envase procurando dejar poca cámara de aire si se ha de tardar en utilizar de nuevo.
Remover el contenido hasta homogeneizar el producto.

PRESENTACION

Disponible en tamaño 750 ml y 4 litros.
Colores: Negro Fundición 211, Gris Acero 210, Rojo Óxido 215 y Verde Bronce 213.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 12 meses en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35ºC).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.
Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA..: 05/11/13

The data provided in these technical specifications have been made by the technical services of this company and they should be followed for proper product application.
As the application will be made by the client out of the possibility of control of the company, in case of not follow the instructions will be the sole responsability of the costumer.
It is also your responsibility not to take the appropriate measures in order to comply with legislation.
The information contained in this technical datasheet from this product are the knowledge from tests performed by the technical services of this company. But considering that the paintings in certain circumstances are beyond our control, especially in its application, we can only guarantee the quality of the product itself. The company reserves the right to modify the contents of this technical datasheet without notice.