



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com

visit us at: [www.blatem.com](http://www.blatem.com)

## Technical data sheet

### XILATEM AQUA SATINADO



#### DESCRIPCION

Producto de acabado para la madera a base de polímeros especiales en base acuosa, con protectores U.V.incorporados.

#### PROPIEDADES

Transpirable, lo que permite regular la humedad de la madera, penetrante, no forma film sobre la madera (si no se aplica en exceso), por lo que no se cuartea, de alta duración al exterior debido a los pigmentos que lleva incorporados y a los protectores U.V; y previene los efectos nocivos para la madera en interiores y en exteriores.

Los colores de la gama son entremezclables.

#### APLICACIONES

Para la protección de todo tipo de maderas a poro abierto y especialmente como acabado sobre Xilatem Aqua Fondo tanto en interiores como en exteriores. Xilatem Aqua Satinado Incoloro no es apto para maderas expuestas al sol y a la lluvia.

#### CARACTERISTICAS TECNICAS

Acabado: Satinado (si no forma capa sobre la madera).

Color: Colores según muestrario.

Adherencia: Excelente.

Brochabilidad: Excelente.

Secado tacto: 30 minutos.

Repintado: 2-3 horas.

Densidad:  $1,00 \pm 0,10$  g/cc (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).

Rendimiento: 10-14 m<sup>2</sup>/lt aplicadas en dos o más manos.

No inflamable.

Estabilidad en envase: Un año en envase original cerrado.

Utensilios: Limpieza con agua.

COV: 2004/42/IIA(f)(150/130) Máx. COVS 50 g/L.

#### PREPARACION DE SUPERFICIES

Maderas nuevas: Las maderas a tratar deben estar limpias, secas (contenido en humedad inferior al 20 %) y sin productos extraños ni polvo antes de aplicar Xilatem Aqua Satinado.

Maderas barnizadas: Si han sido barnizadas con Xilatem Aqua o Xilatem al disolvente, a poro abierto, lijar la superficie, eliminar el polvo y proceder como en maderas nuevas. Si están barnizadas a poro cerrado con Barniz Sintético Universal Brillante o similar, decapar con DK2 y proceder como en maderas nuevas.

## MODO DE EMPLEO

---

Agitar bien el envase antes de usar y aplicar sin diluir, a brocha, siguiendo las vetas de la madera, por inmersión o pistola. Insistir al aplicarlo en las zonas más absorbentes. Si después de 5 minutos de aplicado, pasamos un trapo o pincel seco a lo largo de las vetas obtendremos un acabado mas regular.

## RECOMENDACIONES

---

Después de usar, tapar el envase procurando dejar poca cámara de aire si se ha de tardar en utilizar de nuevo. Remover bien el contenido del envase hasta su perfecta homogeneización.

No aplicar el producto sobre superficies expuestas a fuerte insolación.

## PRESENTACION

---

Disponible en tamaño de: 750 ml y 2,5 L.

Colores: Incoloro, Pino, Pino Tea, Caoba, Roble, Castaño, Nogal, Teca y Sapelly.

## ALMACENAJE

---

Tiempo de almacenamiento: Un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C).

## INFORMACION DE SEGURIDAD

---

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.

Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA..: 21/05/18

The data provided in these technical specifications have been made by the technical services of this company and they should be followed for proper product application.

As the application will be made by the client out of the possibility of control of the company, in case of not follow the instructions will be the sole responsibility of the costumer.

It is also your responsibility not to take the appropriate measures in order to comply with legislation.

The information contained in this technical datasheet from this product are the knowledge from tests performed by the technical services of this company. But considering that the paintings in certain circumstances are beyond our control, especially in its application, we can only guarantee the quality of the product itself. The company reserves the right to modify the contents of this technical datasheet without notice.