



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT ( Valencia ) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: [blatem@blatem.com](mailto:blatem@blatem.com)



visit us at: [www.blatem.com](http://www.blatem.com)

## BASE ACRIBLATEM CAB METALIZADOS



### DESCRIPCION

Base para metalizados.

### PROPIEDADES

Gran adherencia.  
No amarilleante.  
Excelente comportamiento al exterior con barniz transparente.  
Secado rápido.

### APLICACIONES

Poliuretano para acabados metálicos o fondos bicapa en sistemas industriales sobre metales o plásticos.

### CARACTERISTICAS TECNICAS

Color: Transparente.  
Aspecto: Salinado.  
Densidad:  $1 \pm 0.1$  gr/cc.  
Sólidos en volumen:  $18 \pm 2\%$ .  
Secado (tacto): 10 minutos.  
Repintado:  
Mínimo: 10 minutos.  
Máximo: Sin limitación.  
Punto de inflamación:  $< 21^{\circ}\text{C}$ .  
Espesor recomendado:  
Húmedo: 40-70 micras.  
Seco: 10-20 micras.  
Rendimiento: 12 m<sup>2</sup>/L (20 micras).  
Proporción de mezcla: 5/1 en peso.  
Catalizador: Catalizador Acriblatem CAB Metalizados.  
Vida de la mezcla: 8 h a 25°C.  
Estabilidad en el envase (lugar fresco y seco; 15-30°C, RH-60%): 1 año en envase original cerrado.

### PREPARACION DE SUPERFICIES

- Imprimación epoxi o poliuretano.  
- Plásticos: Limpieza y desengrasado, imprimación adecuada.

### MODO DE EMPLEO

Pistola con aire: 10-20% Disolvente Poliuretano, 15-20°C F4 (boquilla 1-1,5 m/m, 3-4 atms).  
Pistola airless: Tal cual (0,018", 120 atms).  
Condiciones aplicación:  
Temperatura:  $\geq 10^{\circ}\text{C}$  / humedad  $\leq 80\%$ .

Diluyente: Disolvente Poliuretano.  
Disolvente limpieza: Disolvente Limpieza L ó 330.

## RECOMENDACIONES

---

Remover el contenido de los envases y la mezcla de los dos componentes, hasta homogeneizar el producto; no almacenar envases abiertos o empezados.  
Consultar la hojas de seguridad para conocer los datos toxicológicos.

## ALMACENAJE

---

Tiempo de almacenamiento: Más de 1 año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C).

## INFORMACION DE SEGURIDAD

---

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.  
Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

---

FECHA.: 26/07/16

The data provided in these technical specifications have been made by the technical services of this company and they should be followed for proper product application.  
As the application will be made by the client out of the possibility of control of the company, in case of not follow the instructions will be the sole responsibility of the customer.  
It is also your responsibility not to take the appropriate measures in order to comply with legislation.  
The information contained in this technical datasheet from this product are the knowledge from tests performed by the technical services of this company. But considering that the paintings in certain circumstances are beyond our control, especially in its application, we can only guarantee the quality of the product itself. The company reserves the right to modify the contents of this technical datasheet without notice.

---