



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com

Technical data sheet

visit us at: www.blatem.com

BLATHERM NEGRO 600°C



DESCRIPCION

Pintura anticorrosiva negra a base de resinas de silicona.

PROPIEDADES

Elástica. No escama ni agrieta.
Buena adherencia sobre acero.
Resistente a la temperatura (600°C).
Buena resistencia al exterior.

APLICACIONES

Recubrimientos resistentes a la temperatura (600°C), estufas, chimeneas, tubos de escape de gases, carcasas de motores, etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Color: Negro.
Aspecto: Mate.
Densidad: $1,2 \pm 0,1$ g/cc (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).
Sólidos en volumen: 40 ± 2 %.
Secado tacto: 30 minutos.
Repintado:
Mínimo. 2 horas.
Máximo: Sin limitación.
Punto de inflamación: $\geq 21^\circ\text{C}$.
Espesor recomendado:
Húmedo: 50-100 micras.
Seco: 20-40 micras.
Rendimiento: $8-10 \text{ m}^2/\text{Lt}$ (30 micras).
Nº de capas: 1.
Estabilidad en envase (lugar fresco y seco; 15-30°C, rh-60%):
12 meses en envase original cerrado.
Datos para el producto a 25°C.
COV: 2004/42/II A(i)(600/500). Máx.COVS 499 g/Lt.

PREPARACION DE SUPERFICIES

- Máxima resistencia: Acero chorreado hasta grado sa2 1/2.
- Buena resistencia: Acero limpio manualmente hasta grado st3.

MODO DE EMPLEO

Brocha/rodillo: 0-10%.

Pistola con aire: 10-25%.

Condiciones de aplicación:

Temperatura superior a 12°C y humedad inferior al 80%.

Diluyente: Disolvente Universal.

Disolvente limpieza: Disolvente Limpieza L ó 330.

RECOMENDACIONES

Remover el contenido de los envases, hasta homogeneizar el producto; no almacenar envases abiertos o empezador.
Consultar las hojas de seguridad para conocer los datos toxicológicos.

PRESENTACION

En envases de 250 ml.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento: Más de 1 año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.
Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA.: 07/04/16

The data provided in these technical specifications have been made by the technical services of this company and they should be followed for proper product application.

As the application will be made by the client out of the possibility of control of the company, in case of not follow the instructions will be the sole responsibility of the costumer.

It is also your responsibility not to take the appropriate measures in order to comply with legislation.

The information contained in this technical datasheet from this product are the knowledge from tests performed by the technical services of this company. But considering that the paintings in certain circumstances are beyond our control, especially in its application, we can only guarantee the quality of the product itself. The company reserves the right to modify the contents of this technical datasheet without notice.
