



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT ( Valencia ) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visitenos en: [www.blatem.com](http://www.blatem.com)

## Fichas Técnicas



### PINTURA ANTICONDENSACION TERMOAISLANTE CON CONSV.ANTIMOHO



#### DESCRIPCION

Pintura especial mate al agua con propiedades termoaislantes y al mismo tiempo anticondensación y antimoho (sobre la película de pintura).

#### PROPIEDADES

Excelente grado de mate, cubrición, adherencia y blancura, así como muy buenas propiedades de lavabilidad aplicación, rendimiento y efecto antimoho sobre la película.

#### APLICACIONES

Para decoración de interiores y exteriores en lugares con mucha condensación como baños, cocinas, salones etc y en general cuando deseemos mejorar el aislamiento térmico, acústico y de condensación .

#### CARACTERISTICAS TECNICAS

Aspecto: mate.

Blancura: excelente.

Resistencia al frote húmedo: Clase 2 ( UNE-EN 13.300).

Adherencia: excelente.

Finura:  $5,5 \pm 1$  H.G. (grados Hegman) (UNE-EN-ISO 1524).

Viscosidad:  $110 \pm 15$  U.K. (unidades Krebs) a  $25 \pm 10^\circ\text{C}$  (UNE 48-076).

Densidad:  $1,45 \pm 0,10$  g / cc (UNE-EN-ISO 2811-1).

Cubrición: excelente.

Rendimiento: 4-8 m<sup>2</sup>/L y mano.

Secado: 30 a 60 minutos.

Repintado: 4-6 horas.

Utensilios: limpieza con agua.

Estabilidad en envase más de un año en su envase original cerrado.

No inflamable.

COV: 2004 / 42 / II(A/a) (75/30) Max.COVS: 15 g / L.

#### PREPARACION DE SUPERFICIES

Nuevas: eliminar las partes sueltas, si hay mohos eliminarlos, tapar grietas, etc.

Pintadas:

-con temple o cal, eliminar previamente.

-con pintura, eliminar las partes en mal estado.

En relación a como quede el soporte (pared), podemos evaluar la calidad del acabado.

## MODO DE EMPLEO

---

Aplicar una primera mano rebajada con un 5-15% de agua potable y una segunda mano con un 0- 5% aproximadamente, si la orientación es Norte aconsejamos dar una tercera mano. Se aplica a brocha, rodillo o pistola.

Brocha y rodillo rebajar 0- 5 %; pistola 10-20%. Si la superficie presenta problemas de adherencia, fondear previamente con nuestro Fijador Acrílico o Fijador al Disolvente.

## RECOMENDACIONES

---

No pintar con tiempo lluvioso ni con temperaturas inferiores a los 5°C.

Remover el contenido del envase.

No lavar la superficie pintada hasta pasados los 20 días.

## PRESENTACION

---

En envase : 750 ml, 4 y 12 L.

Color: blanco.

## ALMACENAJE

---

Tiempo de almacenaje más de un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura 5 y 35°C).

## INFORMACION DE SEGURIDAD

---

Contiene CMIT/MIT n°CAS 55965-84-9 Y BIT n°CAS 2634-33.5.

Puede provocar una reacción alérgica.

Puede solicitar la ficha de datos de seguridad.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Leer la etiqueta antes del uso.

### FECHA...: 21/05/18

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.

Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.

Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.

La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación , no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.

---