




Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visitenos en: www.blatem.com

Fichas Técnicas

BLATEMLUX MATE BASE SISTEMA MIXOLOGY



DESCRIPCION

Esmalte sintético mate de alta calidad para interiores y exteriores, formulado con la más avanzada tecnología para lograr las máximas prestaciones.

PROPIEDADES

Elevado poder cubriente, rendimiento y dureza, de fácil aplicación, secado rápido y buena nivelación, resistente a los golpes, roces y productos de limpieza con un acabado mate sedoso.

Sus controles rigurosos, permiten reproducir fielmente los colores realizados con máquina tintométrica.

APLICACIONES

Para el pintado de toda clase de superficies de madera, albañilería y hierro debidamente preparadas en interiores y en exteriores.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Acabado: Mate.

Nivelación: Buena.

Adherencia: Excelente.

Brochabilidad: Excelente.

Secado: 3 ± 2h a 25±8°C (según color).

Repintado: 18-24 horas.

Viscosidad: 160 ± 20" (unidades Krebs) a 25° ± 8°C (ASTM D-1200).

Densidad: 1,50 ± 0,30 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).

Finura: 7,5 ± 1 HG (grados Hegman) (UNE-EN-ISO 1524).

Rendimiento: 12-15 m²/L y mano.

Dureza: Excelente.

Contenido máximo en COV's: 298 g/L.

Colores: Bases AM1, AM2 y AM3. Colores definidos en el Sistema Tintométrico.

Estabilidad en envase: Más de un año en envase original cerrado.

Utensilios: Limpieza con Disolvente para Esmaltes, Disolvente Limpieza o Disolvente Universal COV: 2004/42/IIA (d) (400/300) Máx. COVS 299 g/L.

PREPARACION DE SUPERFICIES

Nuevas: - Hierro: Desoxidar y desengrasar la superficie, imprimir con Minio Antioxidante o con Blatprimer Antioxidante. Después de 24 horas proceder al pintado con Blatemlux Mate.

- Hierro galvanizado, aluminio y zinc: Limpiar y desengrasar la superficie, aplicar Imprimación Multiuso, Blatemprim Multiadherente al agua, etc. y proceder al pintado con Blatemlux Mate.
 - Madera: Aplicar Selladora Sintética, lijar y limpiar el polvo; y proceder al pintado con Blatemlux Mate.
- Pintadas:** - Si se encuentra en buen estado, lijar suavemente y limpiar con Disolvente para Esmaltes antes de aplicar Blatemlux Mate.
- Si se encuentra en mal estado, eliminar la pintura, imprimir y pintar con Blatemlux Mate como si fuera nueva.

MODO DE EMPLEO

Se aplica a brocha, rodillo o pistola, producto listo al uso, no aplicar sobre superficies recalentadas por los rayos solares. Aplicar siempre en capas delgadas de acuerdo con lo indicado en las características técnicas. Aplicar la segunda mano respetando los tiempos de repintado.

RECOMENDACIONES

Remover el contenido hasta homogeneizar el producto. Después de usar, tapar el envase; procurando dejar poca cámara de aire, si se ha de tardar mucho en utilizar de nuevo.

PRESENTACION

En envases de 750 ml y 4 litros.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento: Más de un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase. Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA.: 11/12/15

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.

Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.

Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.

La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.
