



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visitenos en: www.blatem.com

Fichas Técnicas

BLATEFIX



DESCRIPCION

Barniz incoloro al disolvente de excelente calidad, formulado especialmente a base de resinas acrílicas para la protección de obra vista (sin hidrofugar), resaltando el color natural sin amarilleamiento y para penetrar y fijar superficies con difícil adherencia.

PROPIEDADES

Excelente adherencia, resistencia a la alcalinidad y a los agentes atmosféricos tales como lluvia, radiación ultravioleta solar, gases de SO₂, SO₃, CO₂, etc. así como buena dureza, permeabilidad, rendimiento y aplicación.

Evita salitres, fija y endurece superficies porosas en mal estado.

No amarillea.

APLICACIONES

Por su máxima penetración, se usa en obra nueva así como para fijar los restos de pinturas (depués del cepillado) en fachadas con pinturas viejas, permitiendo un buen anclaje de la nueva pintura o revestimiento.

Para embellecer y proteger contra los agentes agresivos del medio ambiente las superficies de ladrillo caravista, piedra natural, hormigon, etc. tanto en interiores como exteriores.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Acabado: Incoloro brillante.

Adherencia: Excelente (en soportes sin hidrofugar).

Viscosidad: 15 ± 10" F-4 (copa Ford nº4) a 25° ± 8°C (ASTM D-1200).

Densidad: 0,90 ± 0,10 gr / cc (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).

Secado: 1 hora ± 0,5 a 25°C.

Repintado: 4-8 horas.

Rendimiento: 6-10 m² /lt, y mano (aplicado sin diluir).

Dureza: Excelente.

Estabilidad en envase: más de 1 año en envase original cerrado.

Utensilios: Limpieza con nuestro Disolvente Universal.

COV: 2004/42/II A(h)(750/750) Máx. COVS 725 g/Lt.

PREPARACION DE SUPERFICIES

La superficie natural vista ha de estar sin hidrofugar, limpia y seca no solo en superficie, sino en profundidad (sobre todo en ladrillos caravista). En una superficie con pinturas viejas, cepillarlas hasta que solo queden restos de polvo.

En soportes nuevos de mortero de cemento, yeso, etc. esperar hasta total fraguado (4 semanas).

MODO DE EMPLEO

Normalmente, aplicar el producto tal cual sin diluir, a una o dos manos según necesidades de la aplicación o acabado. Para máxima penetración se puede diluir el producto hasta un 50% (dependiendo del método de aplicación) con nuestro Disolvente Clorocaucho o nuestro Disolvente Universal. Se aplica a brocha, rodillo o pistola.

RECOMENDACIONES

No aplicar con tiempo lluvioso, a pleno sol o con humedad relativa superior al 80%.

PRESENTACION

En envases de 0,750 litros, 4 litros y 15 litros.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento: Más de 1 año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C.)

INFORMACION DE SEGURIDAD

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.
Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA..: 30/07/15

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.

Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.

Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.

La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.
