



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT ( Valencia ) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: [blatem@blatem.com](mailto:blatem@blatem.com) visítenos en: [www.blatem.com](http://www.blatem.com)



# Fichas Técnicas

## BASE ACRIBLATEM CAB METALIZADOS



### DESCRIPCION

Base para metalizados.

### PROPIEDADES

Gran adherencia.  
No amarilleante.  
Excelente comportamiento al exterior con barniz transparente.  
Secado rápido.

### APLICACIONES

Poliuretano para acabados metálicos o fondos bicapa en sistemas industriales sobre metales o plásticos.

### CARACTERISTICAS TECNICAS

Color: Transparente.  
Aspecto: Salinado.  
Densidad:  $1 \pm 0.1$  gr/cc.  
Sólidos en volumen:  $18 \pm 2\%$ .  
Secado (tacto): 10 minutos.  
Repintado:  
Mínimo: 10 minutos.  
Máximo: Sin limitación.  
Punto de inflamación:  $< 21^{\circ}\text{C}$ .  
Espesor recomendado:  
Húmedo: 40-70 micras.  
Seco: 10-20 micras.  
Rendimiento: 12 m<sup>2</sup>/L (20 micras).  
Proporción de mezcla: 5/1 en peso.  
Catalizador: Catalizador Acriblatem CAB Metalizados.  
Vida de la mezcla: 8 h a 25°C.  
Estabilidad en el envase (lugar fresco y seco; 15-30°C, RH-60%): 1 año en envase original cerrado.

### PREPARACION DE SUPERFICIES

- Imprimación epoxi o poliuretano.  
- Plásticos: Limpieza y desengrasado, imprimación adecuada.

### MODO DE EMPLEO

Pistola con aire: 10-20% Disolvente Poliuretano, 15-20°C F4 (boquilla 1-1,5 m/m, 3-4 atms).  
Pistola airless: Tal cual (0,018", 120 atms).  
Condiciones aplicación:  
Temperatura:  $\geq 10^{\circ}\text{C}$  / humedad  $\leq 80\%$ .

Diluyente: Disolvente Poliuretano.  
Disolvente limpieza: Disolvente Limpieza L o 330.

## RECOMENDACIONES

---

Remover el contenido de los envases y la mezcla de los dos componentes, hasta homogeneizar el producto; no almacenar envases abiertos o empezados.  
Consultar la hojas de seguridad para conocer los datos toxicológicos.

## ALMACENAJE

---

Tiempo de almacenamiento: Más de 1 año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C).

## INFORMACION DE SEGURIDAD

---

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.  
Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

---

FECHA.: 26/07/16

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.

Como quieran que la aplicación se realice por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.

Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.

La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.

---