



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visitenos en: www.blatem.com

Fichas Técnicas

BLATEMPOL AL AGUA BASE BLANCA



DESCRIPCION

Esmalte de poliuretano alifático en base acuosa.

PROPIEDADES

Excelente resistencia a la abrasión, dureza, conservación del brillo, no amarilleante.
Sus controles rigurosos permiten reproducir fielmente los colores realizados con máquina tintométrica.

APLICACIONES

Pintado de estructuras metálicas, puertas, material industrial y móvil.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Color: Blanco.
Aspecto: Brillo y satinado.
Densidad: $1,3 \pm 0,05$ gr/cc UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).
Sólidos en volumen: 45 %.
Secado (tacto): $2 \text{ h} \pm 1 \text{ h}$ a $23 \pm 2^\circ\text{C}$.
Repintado:
Mínimo: 6 horas.
Máximo: 6 días.
No inflamable.
Espesor recomendado:
Húmedo: 90 micras.
Seco: 40 micras.
Rendimiento: $10 \text{ m}^2/\text{lt}$ por mano a 40 micras secas.
Datos para producto mezclado a 25°C .
Nº de capas: 1-2.
Proporción de mezcla:
Peso: 4/1.
Volumen: 4/1.
Catalizador: Catalizador Blatempol.
Vida mezcla: 4 horas.
Estabilidad en el envase (lugar fresco y seco; $15\text{-}30^\circ\text{C}$, RH-60%):
6 meses en envase original cerrado.
COV: 2004/42/II A(j)(140/140). Máx.COVS 120 g/Lt.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Las superficies metálicas deben estar imprimadas con imprimación epoxi o poliuretano en base solvente o acuosa.

MODO DE EMPLEO

Brocha/rodillo: 0-10% agua.

Pistola con aire: 0-10% agua.

Condiciones aplicación:

Temperatura superior a 12°C y humedad inferior a 80%.

Diluyente: Agua.

Disolvente limpieza: Agua.

RECOMENDACIONES

Remover el contenido del envase. No pintar con tiempo lluvioso, ni con temperaturas inferiores a los 5°C.

Lavar los utensilios con agua inmediatamente después de su uso.

PRESENTACION

Disponible en tamaño 500 + 125 mL y 3,2 + 0,8 L.

Colores: Blanco.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 6 meses en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.

Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA.: 11/01/17

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.

Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.

Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.

La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.