BLATEM PINTURAS
Evolución Constante
Fichas Técnicas
Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visítenos en: www.blatem.com

ACRIBLATEM ANTIGRAFFITI (EXT)

DESCRIPCION

Barniz de poliuretano, incoloro, brillante o satinado, para la protección de superficies contra las pintadas (graffitis). Uso profesional.

PROPIEDADES

Larga duración.
Exento de amarilleo.
Facilidad de aplicación.
Adherente e impermeable.
Fácil mantenimiento, ya que no acumula suciedad.
Facilita la eliminación de pintadas.

APLICACIONES

Protección de superficies de ladrillo, piedra, revoques, escayola, hormigón, mármol, acero inoxidable, etc. o superficies pintadas, en edificios públicos tales como mercados, estaciones, monumentos, etc. y fachadas en general.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Aspecto: Brillo, satinado.
Densidad: 0,93 ± 0,1 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).
Sólidos en volumen: 50 ± 2%.
Secado (tacto): 30 minutos.
Repintado:
Mínimo: 8 horas.
Máximo: 15 días.
Punto de inflamación: 25ºC.
Espesor recomendado:
Húmedo: 70-100 micras.
Seco: 35-50 micras.
Rendimiento: 12,5 m²/lt (40 micras).
Datos para producto mezclado a 25ºC.
Nº de capas: 1-2.
Proporción de mezcla:
Peso / volumen: 100 partes barniz / 25 partes catalizador.
Catalizador: Catalizador Acriblatem.
Vida mezcla: 2 horas.
Estabilidad en el envase (lugar fresco y seco; 15-30ºC, RH-60%): 6 meses en envase original cerrado.
COV: 2004/42/II A(j)(550/500) Máx. COVS 480 g/Lt.

PREPARACION DE SUPERFICIES

-Soportes nuevos:
a/ Metálicos: Deben estar exentos de productos extraños, óxidos, resíduos, así como bien desengrasados, sin polvo y secos.
b/ Construcción: Tratar estos soportes del modo habitual, eliminando salitres, eflorescencias y excesos de humedad. Caso de aplicar sobre superficies nuevas de yeso, cemento y sus derivados, esperar hasta total fraguado.
-Superficies pintadas: En este caso, dada la especificidad del sistema, recomendamos eliminar totalmente las pinturas antiguas y proceder como si fueran soportes nuevos.

SISTEMAS POR TIPO DE SOPORTE

Cemento	Acriblatem 25 + Catalizador	Acriblatem 25 + Catalizador	Acriblatem Antigraffiti + Catalizador
Madera	Acriblatem 25 + Catalizador	Acriblatem 25 + Catalizador	Acriblatem Antigraffiti + Catalizador
Metal	Acriblatem 25 + Catalizador	Acriblatem 25 + Catalizador	Acriblatem Antigraffiti + Catalizador
Piedra artificial, ladrillos, teja, etc	Acriblatem 25 + Catalizador	Acriblatem 25 + Catalizador	Acriblatem Antigraffiti + Catalizador

Según la absorción del soporte, deberá aplicarse entre 1-3 capas de Acriblatem 25 Brillo, especialmente sobre superficies de ladrillo, piedra y piedra artificial. Se recomienda ensayar previamente.
La capa final de Acriblatem Antigraffiti deberá aplicarse antes de 36 horas después de haber aplicado la última capa de Acriblatem 25. Las irregularidades del soporte así como diferencias de absorción, provocan diferencias en el brillo final observado, especialmente en el caso del Acriblatem Antigraffiti Satinado, por lo que es necesario ensayarlo previamente.

MODO DE EMPLEO

Pistola airless: 10-20% Disolvente Poliuretano (boquilla 0,18mm,120atm).
Pistola aerográfica: 10-20% Disolvente Poliuretano (boquilla 1-1,5mm, 3-4atm).
Brocha/rodillo: 0-10% Disolvente Poliuretano.

CONDICIONES DE APLICACION

Temperatura: >=5ºC.
Humedad: <=80%.
Diluyente: Disolvente Poliuretano.
Limpieza: Disolvente Limpieza L o Disolvente Limpieza 330.

RECOMENDACIONES

Remover el contenido de los envases y la mezcla de los dos componentes, hasta homogeneizar totalmente el producto; no almacenar envases abiertos o empezados.
Consultar la hoja de seguridad para conocer los datos toxicológicos.

PRESENTACION

En envases de 5 litros.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 6 meses en su envase original
bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35ºC).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.
Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA..: 18/11/13

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.

Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.

Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.

La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación , no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.