



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961.550.073 FAX: (34) 961.573.720 E-mail: blatem@blatem.com visitenos en: www.blatem.com

Fichas Técnicas

ACRIBLATEM M TEXTURADO PU



DESCRIPCION

Acabado de poliuretano con catalizador aromático; es posible realizar efectos texturados.

PROPIEDADES

Gran cuerpo.
Buenas resistencias químicas.
Buena aplicación y rendimiento.
Uso interior.

APLICACIONES

Capa de acabado de altas resistencias químicas, para la protección de acero y maquinaria en interiores.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Color: RAL 7031.
Aspecto: Texturado.
Densidad: 1-1,3 (según color).
Sólidos en volumen: 40-50%.
Secado (tacto): 2 horas.
Repintado:
Mínimo: 8 horas.
Máximo: 15 días.
Punto de inflamación: <21°C.
Espesor recomendado:
Húmedo: 120-160 micras.
Seco: 60-80 micras.
Rendimiento: 5 m²/Kg.
Datos para producto mezclado a 25°C.
Nº de capas: 1.
Proporción de mezcla:
Peso: 100/25.
Volumen: 100/33.
Catalizador: Catalizador Acriblatem M Texturado PU.
Vida mezcla: 8 horas.
Estabilidad en el envase (lugar fresco y seco; 15-30°C, RH-60%): 6 meses en envase original cerrado.
COVS: Cuple R.D.117/2003.

PREPARACION DE SUPERFICIES

Imprimación epoxi o poliuretano.
Shop-primer epoxi o vinílico.

MODO DE EMPLEO

Pistola con aire: 25"CF4 (boquilla 1,5-2 m/m, 3-4 atms).

Pistola airless: Tal cual (0,018", 120 atms).

Brocha / rodillo: 0-10% Disolvente Poliuretano.

Texturado:

1 ♦ capa: Diluir 20-30% con Disolvente Poliuretano.

2 ♦ capa: Aplicar tal cual sin diluir.

Condiciones aplicación:

Temperatura $\geq 12^{\circ}\text{C}$ / humedad $\leq 80\%$.

Diluyente: Disolvente Poliuretano.

Disolvente limpieza: Disolvente Limpieza L ó 330.

RECOMENDACIONES

Remover el contenido de los envases y la mezcla de los dos componentes, hasta homogeneizar el producto; no almacenar envases abiertos o empezados.

Consultar la hoja de seguridad para conocer los datos toxicológicos.

PRESENTACION

En envases de 16 kg.

Colores: RAL 7031 y carta RAL.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento: 6 meses en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.

Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA.: 25/05/17

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.

Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.

Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.

La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.