



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visitenos en: www.blatem.com

Fichas Técnicas

BLATEM MONOCAPA A-900



DESCRIPCION

Esmalte-imprimación alcidica modificada, monocapa, de acabado satinado.

PROPIEDADES

Anticorrosivo.
 Secado rápido.
 Excelente dureza y nivelación.
 Buena adherencia sobre acero.
 Muy buena rentabilidad.
 Buen comportamiento antioxidante.

APLICACIONES

Monocapa alcidico modificado, apto para el pintado de estructuras metálicas y elementos industriales.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Color: Blanco y carta RAL.
 Aspecto: Satinado.
 Densidad: $1,300 \pm 0,1$ gr/cc según color (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).
 Sólidos en volumen: 50 ± 3 % según color.
 Secado (tacto): 30-40 minutos.
 Repintado:
 Mínimo: 4 horas.
 Máximo: Sin limitación.
 Datos para producto a 25°C.
 Punto de inflamación: 28°C.
 Espesor recomendado:
 Húmedo: 80-160 micras.
 Seco: 40-80 micras.
 Rendimiento: 10 m²/Kg (50 micras).
 Nº de capas: 1-2.
 Estabilidad en el envase (lugar fresco y seco; 15-30°C, RH-60%): 1 año en envase original cerrado.

PREPARACION DE SUPERFICIES

-Máxima protección anticorrosiva: Chorreado hasta grado sa 2 1/2.

-Buena protección anticorrosiva, preparación manual hasta grado st3.

MODO DE EMPLEO

Pistola con aire: 10-20% Disolvente Universal 25-30"CF4 (boquilla 1,5-2 m/m, 3 4atms).

Pistola airless: Tal cual (boquilla 0,021", 120 atms).

Condiciones aplicación:

Temperatura $\geq 12^{\circ}\text{C}$ / humedad $\leq 80\%$.

Diluyente: Disolvente Universal.

Disolvente limpieza: Disolvente Universal.

RECOMENDACIONES

Remover el contenido de los envases, hasta homogeneizar el producto; no almacenar envases abiertos o empezados.

Consultar la hojas de seguridad para conocer los datos toxicológicos.

PRESENTACION

En envases de 20 Kg.

Colores: Rojo óxido, Negro, Gris y Verde.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento: Más de un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.

Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA.: 14/07/16

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.

Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.

Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.

La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.