

BLATEM ACRYLIC MULTIADHERENTE

Fecha: 21 / 05 / 2020



■ DESCRIPCIÓN

Esmalte acrílico satinado al agua de elevada calidad, para uso en toda clase de superficies de interior, formulado con pigmentos y aditivos de excelente calidad.

■ PROPIEDADES

- Secado rápido.
- No amarillea.
- Elevada cubrición y dureza.
- Buen grado de satinado.
- No contiene disolventes aromáticos.
- Multiadherente sobre hierro, aluminio, galvanizado, PVC, cerámica porosa y no porosa (en ambos casos sin hidrofugar).

■ APLICACIONES

Para la protección y decoración del hogar, sobre diversos materiales de construcción tales como cemento, fibrocemento, hierro, aluminio, galvanizado, PVC y cerámica no hidrofugada.

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|-------------|--|
| Aspecto | Liso y satinado |
| Blancura | Elevada |
| Adherencia | Excelente. |
| Densidad | 1.20 +- 0.1 g/mL (UNE-EN-ISO 2811-1) |
| Viscosidad | 115 ± 15 uk (unidades krebs) a 25 ± 10°C. (UNE 48-076). |
| Secado | 30-60 minutos |
| Repintado | 4-6 horas |
| Rendimiento | 8-12 m ² /L y mano |
| Dureza | elevada |
| Colores | Blanco y colores según carta |

Disolvente Agua

COVs: 2004/42/II (A/d) (150/130) Máx. COVs: 75g/L.

■ PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Las superficies han de estar secas, limpias de polvo, grasa y óxido, e imprimadas adecuadamente.

■ Madera:

Aplicar previamente 1 o 2 manos de imprimación selladora y lijar suavemente.

■ Aluminio/galvanizado:

limpiar la superficie hasta quedar exenta de suciedad y grasa. Aplicar Esmalte Multiadherente.

■ Cerámica, PVC:

limpiar la superficie hasta que quede exenta de polvo, grasa y humedad. Aplicar Esmalte Multiadherente. Para mayor seguridad añadir un promotor de adherencia.

- **Superficies pintadas:** si están en buen estado, lavar, lijar suavemente para abrir poro, y aplicar directamente Esmalte Multisuperficie. Si están en mal estado, eliminar totalmente y proceder como en superficies no pintadas.

No apto para inmersión en agua, no apto para superficies que vayan a estar en contacto directo con chorro de agua (p.ej: azulejos dentro de una ducha).

Debido a la gran cantidad de variedades de cada material, se recomienda realizar una prueba previa de adherencia al pintado.

■ MODO DE EMPLEO

- Homogenizar el producto antes de su aplicación.

- Se aplica a brocha, rodillo o pistola. En aplicación a brocha o rodillo, diluir entre 0-5% aproximadamente, y a pistola diluir entre 5-15% aproximadamente.

Pinturas Blatem S.L.

Ctra. Masía del Juez, 36 • 46909 TORRENT (Valencia, España) • Telf.: (34) 96 155 00 73 • Fax: (34) 96 157 37 20 • E-mail: blatem@blatem.com

www.blatem.com

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes. La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.

BLATEM ACRYLIC MULTIADHERENTE

Fecha: 21 / 05 / 2020

■ RECOMENDACIONES

- No pintar con temperaturas inferiores a 8°C ni superiores a 30°C.
- No aplicar con humedad superior o igual a 75%.
- No lavar las superficies antes de 21 días.
- No poner exponer a condiciones de humedad antes de 7 días.
- Lavar los utensilios inmediatamente con agua después de su uso

■ PRESENTACIÓN

- En envases de 750 ml.

■ ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: Más de un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura 5 -35°C)

■ INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Contiene: CMIT/MIT(CAS:55965-84-9), BIT (CAS:2634-33-5).
- Puede provocar una reacción alérgica.
- Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Leer la etiqueta antes del uso

Pinturas Blatem S.L.

Ctra. Masía del Juez, 36 • 46909 TORRENT (Valencia, España) • Telf.: (34) 96 155 00 73 • Fax: (34) 96 157 37 20 • E-mail: blatem@blatem.com

www.blatem.com

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes. La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.

