

Fecha: 28/02/2022

● DESCRIPCIÓN

Esmalte sintético brillante de extraordinaria calidad para interiores y exteriores, formulada con la más avanzada tecnología para lograr las máximas prestaciones.

● PROPIEDADES

Excelente blancura y resistencia al amarilleo el color blanco, cubrición, brillo, rendimiento, brochabilidad y nivelación, así como buen secado y gran resistencia a los golpes, roces y productos de limpieza.

● APLICACIONES

Para el pintado de toda clase de superficies de madera, albañilería y hierro debidamente preparadas en interiores y en exteriores. Por su excelente resistencia en exteriores lo recomendamos especialmente para la protección del acero (como acabado).

● CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TABLA02X14 Acabado: Blanco brillante y colores según muestrario. Nivelación: Excelente. Adherencia: Excelente. Brochabilidad: Excelente. Secado: 4 ± 2 h a $25 \pm 8^\circ\text{C}$ según color. Repintado: 18-24 horas. Viscosidad: 95 ± 5 UK a $25 \pm 10^\circ\text{C}$ (UNE 48.076). Densidad: $1,20 \pm 0,30$ g/mL según color (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2). Finura: $7,5 \pm 1$ HG (grados Hegman) (UNE-EN-ISO 1524). Rendimiento: 12-15 m²/L y mano. Espesor de película: 65-85 micras húmedas (30-40 micras secas aprox.). Dureza: Buena. Utensilios: Limpieza con Disolvente para Esmaltes, Disolvente Limpieza o Disolvente Universal. COV: Valor límite de la UE para el producto (Cat. A/d): 300 g/L (2010). Contenido máximo en COV 299 g/L.

● HOMOLOGACIONES Y ENSAYOS.

· Sistema Blatprimer Antioxidante + Blatemplux Brillo cumple norma UNE-EN-ISO 12944-6:1999 (Índice 01) "Protección de estructuras de acero frente a la corrosión mediante sistemas de pintura protectores." Categoría C3 medio; según informe del AIMME nº S13-00353 Anexo 3.

● PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- Nuevas:
 - Hierro: Desoxidar y desengrasar la superficie, imprimir con Minio Antioxidante o con Blatprimer Antioxidante. Después de 24 horas proceder al pintado con Blatemplux.
 - Hierro galvanizado, aluminio y zinc: Limpiar y desengrasar la superficie, aplicar Imprimación Multiuso, Blatemplux Multiadherente al agua, etc. y proceder al pintado con Blatemplux.
 - Madera: Aplicar Selladora Sintética, lijar y limpiar el polvo; y proceder al pintado con Blatemplux.
- Pintadas:
 - Si se encuentra en buen estado, lijar suavemente y limpiar con Disolvente para Esmaltes antes de aplicar Blatemplux.
 - Si se encuentra en mal estado, eliminar la pintura, imprimir y pintar con Blatemplux como si fuera nueva.

● MODO DE EMPLEO

· Se aplica a brocha, rodillo o pistola, producto listo al uso, no aplicar sobre superficies recalentadas por los rayos solares. · Aplicar siempre en capas delgadas de acuerdo con lo indicado en las características técnicas. · Aplicar la segunda mano respetando los tiempos de repintado.

● RECOMENDACIONES

- Evitar la exposición de los envases tanto a altas como a bajas temperaturas.
- Después de usar, tapar el envase procurando dejar poca cámara de aire, si se ha de tardar mucho en utilizar de nuevo.
- Remover el contenido del envase hasta homogeneizarlo perfectamente.
- No pintar con tiempo lluvioso, fuerte viento o temperaturas inferiores a 8°C .
- No pintar sobre superficies expuestas a fuerte insolación.
- No pintar con humedad relativa superior al 70%. No pintar sobre superficies que no estén al menos 3°C por encima de la temperatura de rocío.

● PRESENTACIÓN

En envases de 250 mL, 750 mL y 4L. Colores: Blanco nieve y colores según muestrario.

● ALMACENAJE

Almacenar los envases originales y sin abrir en un lugar resguardado de la intemperie y a temperaturas entre 5°C y 35°C . El tiempo de almacenamiento del producto en estas condiciones no debe exceder los 24 meses.

● INFORMACIÓN DE SEGURIDAD.

- Para más información consultar la Ficha de Seguridad del Producto.
- Leer la etiqueta del envase antes de su uso.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- ¡Atención! Al rociar pueden formarse gotas respirables peligrosas. No respirar el aerosol o la niebla.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de residuos

Pinturas Blatem, S.L.
www.blatem.com

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes. La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.

