

# BLATEMLAC SATINADO

Fecha: 29/04/2022

## DESCRIPCIÓN

Esmalte laca con poliuretano satinado de extraordinaria calidad para interiores y exteriores, formulada con la más avanzada tecnología para lograr las máximas prestaciones. Ignífugo.

## PROPIEDADES

- Buena dureza
- Poder cubriente y rendimiento
- Fácil aplicación.
- Presenta un acabado satinado de aspecto lacado de lujo
- Lavable
- De gran resistencia a los roces, rayados, productos de limpieza, manchas de licor, etc.

## APLICACIONES

Para el pintado de toda clase de superficies de madera, metálicas, etc., tales como muebles, puertas, ventanas, estanterías, verjas, paredes de cocina y cuartos de baño, etc., tanto en interiores como en exteriores.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado:	Blanco-satinado, colores.
Nivelación:	Excelente.
Adherencia:	Excelente.
Brochabilidad:	Excelente.
Repintado:	24 horas.
Viscosidad:	130 ± 50" F-4 (Copa Ford nº4) a 25 ± 8°C (ASTM D-1200).
Densidad:	1,45 ± 0,10 g/mL (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).
Finura:	7,5 ± 1 HG (Grados Hegman) UNE-EN-ISO 1524).
Rendimiento:	12-17 m <sup>2</sup> /L y mano.
Secado:	4 ± 1 hora a 25 ± 8°C.
Dureza:	Buena.
COV:	Valor límite de la UE para el producto (Cat. A/d): 300 g/L (2010). Contenido máximo en COV: 300 g/L.
Utensilios:	Limpieza con Disolvente para Esmaltes, Disolvente Limpieza o Disolvente Universal.

## HOMOLOGACIONES Y ENSAYOS

- Homologación: Reacción al fuego, norma UNE-EN 13501-1:07+A1:2010, clases europeas: C-s1,d0.
- Certificado de Emisiones al Interior A+. Según informe SGS SERCOVAM: RES 138670.

## ● PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- Nuevas: Si son de yeso o madera, aplicar una mano previa de Selladora Sintética y lijar suavemente. Si la superficie es de hierro, aplicar primero una mano de Blatprimer Antioxidante Ignífuga.
- Pintadas:
  - Si la pintura está en mal estado, eliminarla, emplastecer los defectos y proceder como en el caso de superficies nuevas.
  - Si la pintura está en buen estado, lavar, lijar la superficie y aplicar Blatemplac.

## ● MODO DE EMPLEO

Se aplica a brocha, rodillo o pistola. Producto listo al uso. El buen lijado previo facilita el buen acabado del esmalte. Aplicar siempre en capas delgadas, estirando al máximo posible, para evitar alargar tiempo de secado, arrugados, suciedad, etc. Aplicar la segunda mano respetando los tiempos de repintado (24 h.). En este producto satinado, el brillo inicial parece alto, pero disminuye con el tiempo.

## ● RECOMENDACIONES

- Evitar la exposición de los envases tanto a altas como a bajas temperaturas.
- Después de usar, tapar el envase procurando dejar poca cámara de aire, si se ha de tardar mucho en utilizar de nuevo.
- Remover el contenido del envase hasta homogeneizarlo perfectamente.
- No pintar con tiempo lluvioso, fuerte viento o temperaturas inferiores a 8°C.
- No pintar sobre superficies expuestas a fuerte insolación.
- No pintar con humedad relativa superior al 70%.
- No pintar sobre superficies que no estén al menos 3°C por encima de la temperatura de rocío.

## ● PRESENTACIÓN

En envases de 125 mL, 250 mL, 750 mL y 4L. Colores: Blanco nieve y negro.

## ● ALMACENAJE

Almacenar los envases originales y sin abrir en un lugar resguardado de la intemperie y a temperaturas entre 5°C y 35°C. El tiempo de almacenamiento del producto en estas condiciones no debe exceder los 24 meses.

## ● INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Leer la etiqueta antes del uso.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.
- Para más información consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

Pinturas Blatem, S.L.  
[www.blatem.com](http://www.blatem.com)

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes. La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.

