

Fecha: 15/06/2016



● DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pintura plástica mate de buena calidad, para interiores, formulada con la más avanzada tecnología en copolímeros estireno-acrílicos en emulsión y con pigmentos y cargas de máxima calidad.

● PROPIEDADES

Excelente adherencia, blancura y cubrición, así como buenas propiedades de aplicación, rendimiento, resistencia al frote en húmedo y antisalpicado.

● APLICACIONES

Para decoración de interiores y exteriores cubiertos, sobre yeso, cemento, ladrillo, fibrocemento, etc. cuando se quiera ofrecer una buena pintura con un buen balance compensado de propiedades técnicas.

● CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto:	liso y mate.
Blancura:	excelente.
Resistencia al frote en húmedo:	Clase 3,(UNE-EN 1300).
Adherencia:	excelente.
Finura:	6,5 +/- 1 h.g. (grados hegman) (UNE-EN ISO 1524).
Viscosidad:	115 +/- 15 U.K. (unidades Krebs) a 25° +/- 10°C (UNE 48-076).
Densidad:	1,62 +/- 0,10 gr/cc (UNE-EN ISO 2811-1).
Cubrición:	excelente.
Rendimiento:	8-12 m ² /lt y mano.
Secado:	30-60 minutos.
Repintado:	4-6 horas.
Utensilios:	limpieza con agua.
Conservación:	más de un año en su envase original cerrado.
Inflamable:	No
C.O.V.: 2004/42/II (A/a)(75/30)	Max. COVS: 15 g/L.

● PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- Nuevas: eliminar las partes sueltas, tapar grietas, etc.
- Pintadas:
 - Con temple o cal, eliminarlo previamente.
 - Con pintura, eliminar las partes sueltas en mal estado.

● MODO DE EMPLEO

Aplicar una primera mano rebajada con un 15-25% de agua potable y una segunda mano con un 5-10%. Se aplica a brocha, rodillo (dilución 5-10%) y pistola (dilución 10-25 %). Si la superficie presenta problemas de adherencia, fondear previamente con nuestro Fijador Acrílico o Fijador al Disolvente.

● RECOMENDACIONES

- No pintar con tiempo lluvioso.
- No pintar con temperaturas inferiores a las 5°C.
- Remover el contenido del envase.
- No lavar la superficie pintada hasta pasados 20 días.

● PRESENTACIÓN

En envases de : 750, 4, 12 Y 15 L.

● ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento más de un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C).

● INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase. Para más información consultar la hoja de seguridad del producto

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes. La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.

