

BLATEM ACRYLIC MATE

Fecha: 25/02/2022

• DESCRIPCIÓN

Esmalte acrílico mate al agua de alta calidad para interiores y exteriores, formulado especialmente para obtener acabados lisos con perfecta terminación en mate.

• PROPIEDADES

Elevado rendimiento, poder cubriente, blancura, elasticidad y dureza, de fácil aplicación, secado rápido y extraordinaria nivelación; siendo un producto al agua, resistente al rayado y con excelente acabado mate.

• APLICACIONES

Para el pintado de toda clase de superficies de albañilería, madera y hierro debidamente preparadas en interiores y exteriores; cuando se desee ofrecer un acabado de alta decoración.

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado:	Blanco mate.
Nivelacion:	Excelente.
Adherencia :	Excelente.
Blancura:	Excelente.
Dureza:	Excelente.
Elasticidad:	Buena.
Pegajosidad:	Nula.
Finura:	7 ± 1 HG (Grados Hegman) (UNE-EN-ISO 1524).
Viscosidad:	92 ± 15 UK (Unidades Krebs) a 25° ± 10°C (UNE 48.076).
Resistencia al frote húmedo:	Clase 1 (UNE-EN 13.300).
Densidad :	1,28 ± 0,10 g/mL (UNE-EN-ISO 2811-1).
Secado:	30-60 minutos.
Repintado:	6-8 horas.
Brochabilidad:	Buena.
Cubrición:	Buena.
Mantenimiento del blanco:	No amarillea.
Rendimiento :	12-16 m ² /L.
Utensilios:	Limpieza con agua.
C.O.V.:	Valor límite de la UE para el producto (Cat.A/d): 130 g/L (2010). Contenido máximo en COV: 128 g/L.

• HOMOLOGACIONES Y ENSAYOS

- Reacción al fuego, norma UNE-EN 13501-1:07 +A1:2010, clases europeas:A2-s1, d0.

● PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- Nuevas:
 - Si son de yeso, aplicar previamente una mano de fijador acrílico.
 - Si son de madera previamente aplicar selladora y lijar suavemente.
 - Si son de hierro aplicar previamente una mano de Minio Antioxidante o de Blatprimer Sintética antioxidante.
- Pintadas:
 - si la pintura está en buen estado, lavar, lijar suavemente y aplicar directamente Blatem-Acrylic Mate. Si está la pintura en mal estado, eliminar totalmente las pinturas viejas, emplastecer los desperfectos y proceder como en las superficies nuevas.

● MODO DE EMPLEO

Sobre superficies debidamente preparadas se aplica a brocha, rodillo o pistola. La dilución con agua es: para brocha o rodillo del 10 % aproximadamente y para pistola del 20 % aproximadamente.

● RECOMENDACIONES

- Lavar los utensilios con agua inmediatamente después de su uso.
- Remover el contenido del envase hasta homogeneizarlo perfectamente.
- No pintar con tiempo lluvioso, fuerte viento o temperaturas inferiores a 5°C.
- No pintar sobre superficies expuestas a fuerte insolación.
- No pintar con humedad relativa superior al 70%.
- No pintar sobre superficies que no estén al menos 3°C por encima de la temperatura de rocío.
- No lavar la superficie pintada hasta pasados 20 días.

● PRESENTACIÓN

En envases de: 750 mL, 4L y 15 L. Colores : blanco.

● ALMACENAJE

Almacenar los envases originales y sin abrir en un lugar resguardado de la intemperie y a temperaturas entre 5°C y 35°C. El tiempo de almacenamiento del producto en estas condiciones no debe exceder los 24 meses.

● INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Contiene conservantes para controlar el deterioro microbiano: Contiene: Mezcla de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona (EC no.247-500-7) y 2-metil-2Hisotiazol-3-ona (EC no.220-239-6) (Mezcla de CMIT/MIT), 1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona (BIT). Puede provocar una reacción alérgica.
- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos. - Para más información consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

Pinturas Blatem, S.L.
www.blatem.com

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes. La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.

