

# SEÑALIZACION PROFESIONAL

Fecha: 26/09/2022

## DESCRIPCIÓN

Pintura acrílica al disolvente formulada para el pintado de vías públicas y privadas sobre hormigón no pulido y asfalto.

#### PROPIEDADES

Buen secado, adherencia y resistencia a la alcalinidad, así como buena dureza y resistencia a la abrasión.

#### • APLICACIONES

Para la señalización de vías públicas y privadas sobre hormigón no pulido y asfalto, tales como carreteras, calles, bordillos, aparcamientos, etc.

#### • CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado:	Liso y mate.
Adherencia:	Buena.
Secado:	10 ± 7 minutos a 25 ± 8°C.
Repintado:	1-2 horas.
Viscosidad:	$180 \pm 40$ " F-4(copa Ford n°4) a $25^{\circ} \pm 8$ °C (ASTM D-1200).
Densidad:	$1,44 \pm 0,15$ g/mL (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).
Finura:	7 ± 1 H.G. (grados Hegman) (UNE-EN-ISO 1524).
Rendimiento:	$3-5 \text{ m}^2/\text{kg y mano}$ .
Resistencia abrasión:	Buena.
Color:	Blanco, amarillo, rojo y azul.
Utensilios:	Limpieza con Disolvente Clorocaucho o Disolvente Universal.

### • PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

En general, las superficies han de estar limpias y secas y el hormigón no pulido.

- Si es hormigón nuevo, ha de estar totalmente fraguado y sin restos de agentes de curado, desencofrantes, etc. y tener una suficiente porosidad para asegurar el anclaje.
- Si el soporte está pintado con una pintura base disolvente similar, hay que eliminar las partes en mal estado y limpiar.

#### • MODO DE EMPLEO

Sobre superficies preparadas y limpias, aplicar el producto a una o dos pasadas según necesidades y método de aplicación. Se aplica a pistola con los equipos de proyección adecuados. Ajustar la viscosidad de aplicación con nuestro Disolvente Clorocaucho.

#### RECOMENDACIONES

- Remover el contenido del envase hasta homogeneizar perfectamente el producto.
- Para diluir el producto emplear solamente nuestro Disolvente Clorocaucho.
- No almacenar envases abiertos o empezados.
- Evitar la exposición de los envases tanto a altas como a bajas temperaturas.
- No pintar con temperaturas inferiores a 5°C.
- No pintar sobre superficies expuestas a fuerte insolación.
- No pintar con humedad relativa superior al 70%.
- No pintar sobre superficies que no estén al menos 3°C por encima de la temperatura de rocío.

#### PRESENTACIÓN

En envases de 25kg. Colores: Blanco, amarillo, rojo y azul.

#### ALMACENAJE

Almacenar los envases originales y sin abrir en un lugar resguardado de la intemperie y a temperaturas entre 5°C y 35°C. El tiempo de almacenamiento del producto en estas condiciones no debe exceder los 24 meses.

#### • INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Leer la etiqueta antes del uso.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.
- Para más información consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

Pinturas Blatem, S.L.

www.blatem.com

Los datos suministrados en esta licha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad del control, en el supuesto de seguirse las instrucciones indicadas seré exclusiva responsabilidad del cilente. Será igualmente responsabilidad del cilente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes. La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimien del producto en ensayas melatados por los servicios tientes des teamentos. Pero taniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservandose e empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.





