



BLATEPOX SUELOS SD INCOLORO

Fecha: 02/05/2022

• DESCRIPCIÓN

Acabado epoxy incoloro sin disolventes.

• PROPIEDADES

Excelente capacidad de relleno, buenas propiedades químicas y gran resistencia a la abrasión.

• APLICACIONES

Capa final en sistemas epoxy sin disolventes, tanto industriales como decorativos.

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color:	Incoloro.
Aspecto:	Brillante.
Densidad:	1,17 ± 0,10 g/mL.
Sólidos en volumen:	100%.
Secado (tacto):	10-12 horas.
Repintado:	-Mínimo: 12 horas. -Máximo: 24 horas.
Espesor recomendado:	Húmedo: 100-200 micras. Seco: 100-200 micras.
Rendimiento:	10 m ² /kg (100 micras). Datos para producto mezclado a 25°C.
Nº de capas:	1.
Proporción de mezcla:	Peso: 100/60. Volumen: 100/60.
Catalizador:	Catalizador Blatepox S/Dte.Incoloro.
Vida mezcla:	40 minutos.
COV:	Valor límite de la UE para el producto (cat. A/j): 500 g/L (2010). Contenido máximo en COV: 6 g/L.

• PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Hormigón: Superficie exenta de polvo, grasa o suciedad, y con rugosidad suficiente para asegurar la adherencia. Sobre Blatepox Primer S/D, antes de 24 horas de aplicación del primer, no es necesario lijar, si se sobrepasa este tiempo, lijar para asegurar la adherencia.

• MODO DE EMPLEO

Pistola airless: Tal cual (0,021",150 atms). Brocha / rodillo: Aplicar tal cual. Condiciones aplicación: Temperatura => 12°C / humedad <= 80%. Disolvente limpieza: Disolvente Limpieza L, 330 ó Blatepox.

• RECOMENDACIONES

- Remover el contenido de los envases y la mezcla de los dos componentes, hasta homogeneizar perfectamente el producto.
- No pintar con temperaturas inferiores a 15°C.
- No pintar sobre superficies expuestas a fuerte insolación.
- No pintar con humedad relativa superior al 50%.
- No pintar sobre superficies que no estén al menos 3°C por encima de la temperatura de rocío.
- No almacenar envases abiertos o empezados.
- Evitar la exposición de los envases tanto a altas como a bajas temperaturas.

• PRESENTACIÓN

En envases de 7 kg + 4,2 kg de catalizador.

• ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento: 1 año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5°C y 35°C).

• INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Leer la etiqueta antes del uso.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.
- Para más información consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

Pinturas Blatem, S.L.
www.blatem.com

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes. La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.

