

Fecha: 05/12/2019



## • DESCRIPCIÓN

Revestimiento al agua mate de máxima calidad para fachadas y exteriores en general, en base a resinas de silicona (polisiloxanos) y acrílicas con pigmentos y extenders de máxima solidez a la intemperie. Con efecto antimoho (sobre la pintura).

## • PROPIEDADES

- Impermeable al agua de lluvia.
- Transpirable al vapor de agua (microporosa).
- Autolimpiable por el agua de lluvia.
- Resistente a la alcalinidad del soporte.
- Larga duración en exteriores.
- Antimoho (sobre la pintura).
- Excelente adherencia.
- Excelente cubrición.
- Excelente rendimiento.
- Excelente blancura.
- Fácil aplicación.

## • APLICACIONES

- Para la decoración y protección de fachadas, y exteriores en general, sobre hormigón, cemento, ladrillo, fibrocemento, etc.
- Cuando se desee o se exija aplicar una pintura de gran calidad, que permita una buena transpiración del vapor de agua desde la pared y con efecto hidrofugante.
- Siendo ideal su aplicación para superficies de albañilería minerales nuevas, así como la renovación y repintado de antiguas pinturas de siliconas (polisiloxanos).

## • CARACTERÍSTICAS

ASPECTO	liso y mate
FINURA	6 ± 1 HG (grados Hegman) (UNE-EN-ISO 1524)
VISCOSIDAD	100 ± 15 u.k. (unidades Krebs) a 25 ± 10°C (UNE 48.076)
DENSIDAD	1,48 ± 0,05 gr/cc (el blanco) (UNE-EN-ISO 2811 1)
SÓLIDOS EN VOLUMEN	38±2% el blanco.
RENDIMIENTO	9 -12 m <sup>2</sup> / litro y mano
SECADO AL TACTO	30 - 60 minutos
REPINTADO	4 - 8 horas
COLOR	Blanco y colores carta 182 exteriores.
DILUYENTE	agua
C.O.V. (blanco y colores) 2004/42/II A(c) (75/40)	Cont. máximo en COV 38 g / l.

## • PREPARACION DE SUPERFICIES

- **Superficies nuevas sin pintar:**  
Para los morteros de cemento y hormigón, esperar 4 semanas hasta total fraguado, limpiar las posibles eflorescencias y desencofrantes, eliminar el polvo y las partes sueltas, tapar las grietas, etc.
- **Superficies ya pintadas.**  
Si las pinturas viejas están en mal estado o mal adheridas, se deben eliminar totalmente con chorro de agua a presión, dejar secar, y aplicar Fijador Sellador Acrílico. Si las pinturas están en buen estado y son brillantes, se deben matizar para abrir poro y comprobar la adherencia de la pintura.
- **Superficies con mohos y algas: (manchas negras y verdes).**  
Eliminarlas frotando enérgicamente las manchas con cepillo, utilizando LIMPIADOR DE FACHADAS en su limpieza.

## ● MODO DE EMPLEO

- Dependiendo del estado del soporte aplicar una primera mano rebajada con un 15-25 % de agua potable y una segunda mano con 10 % aproximadamente. O bien una mano de Fijador Sellador Acrílico y 2 manos de Revestimiento Polisisiloxanos con una dilución aproximada del 10%.
- Se aplica a brocha, rodillo o pistola. Dilución: brocha y rodillo 10 - 15 %, pistola 15 - 25 % de agua potable.
- Si la superficie presenta problemas de adherencia, fondear previamente con nuestro Fijador Acrílico o Fijador al Disolvente.

## ● RECOMENDACIONES

- No pintar con tiempo lluvioso ni con temperaturas inferiores a los 12°C o fuerte viento.
  - No pintar con humedad relativa superior al 70%
  - No aplicar el producto sobre superficies expuestas a fuerte insolación.
  - Remover el contenido del envase, hasta su perfecta homogenización.
  - Evitar la exposición de los envases tanto a altas como a bajas temperaturas.
  - No almacenar envases abiertos o empezados.
  - Si con posterioridad al pintado, se producen elevadas condiciones de humedad (lluvia, rocío, niebla) pueden provocar la aparición de lagrimeo, marcas transparentes ligeramente brillantes y pegajosas sobre la superficie aplicada. Se originan por la presencia de aditivos solubles en agua necesarios para la formulación. Estas marcas desaparecerán mediante un lavado con agua a presión cuando sean detectadas o con el tiempo después de repetidas precipitaciones intensas.
- Téngase especial atención a los colores oscuros, pues son más susceptibles a los fenómenos antes indicados.
- El efecto antimoho en la superficie aplicada tiene una duración limitada debido a que va perdiendo efectividad con el paso del tiempo y las condiciones climatológicas tales como lluvia, rocío, etc. La duración depende sobre todo de la localización de la obra.
  - La situación y condiciones atmosféricas a las cuales esté sometido el soporte sobre el que se va a aplicar el producto puede acelerar la degradación óptica por envejecimiento natural del color.

## ● PRESENTACION

En envases de 15 litros.

## ● ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento más de un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C).

## ● INFORMACION DE SEGURIDAD

- Contiene conservantes para proteger las propiedades iniciales del artículo tratado: DCOIT (CAS: 64359-81-5) e IPBC (CAS: 55406-53-6).
- Contiene productos conservantes para controlar el deterioro microbiano: CMIT/MIT (CAS:55965-84-9), BIT (CAS:2634-33-5).
- Pueden provocar una reacción alérgica.
- Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños. Leer la etiqueta antes del uso.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos

Pinturas Blatem, S.L.  
[www.blatem.com](http://www.blatem.com)

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes. La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.

