

## BLATEMDELFIN BASE-SISTEMA TINTOMETRICO-



### DESCRIPCION

Pintura plástica mate de excelente cubrición para interiores y exteriores , excepto fachadas, formulada con la mas avanzada tecnología en copolímeros acrílicos, estirenados en emulsión y con pigmentos y cargas de máxima calidad

Ignifuga.

### PROPIEDADES

Excelente cubrición y adherencia , así como muy buenas propiedades de aplicación, rendimiento y resistencia al frote en húmedo. Sus controles rigurosos , permiten reproducir fielmente los colores realizados con Máquinas Tintométricas.

### APLICACIONES

Para el pintado de interiores y exteriores , excepto fachadas , sobre yeso , cemento , ladrillo, fibrocemento etc. Cuando se quiera ofrecer una excelente pintura en interiores con un muy buen balance compensado en propiedades técnicas

### CARACTERISTICAS TECNICAS

**Aspecto:** Liso y mate.

**Resistencia al frote en húmedo:** Clase 3 ,2, 1 (UNE-EN 1300).

**Adherencia :** Excelente.

**Finura :**  $6,5 \pm 1$  HG.(Grados Hegman) (UNE-EN-ISO 1524).

**Repintado:** 4-6 horas.

**Viscosidad:**  $115 \pm 15$  U.K.(Unidades Krebs)a  $25^{\circ} \pm 10^{\circ}C$  (UNE 48-076).

**Densidad:**  $1,50 \pm 0,18$  gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1).

**Cubrición:** Extraordinaria.

**Rendimiento:** 8-13 m<sup>2</sup>/ l, y mano.

**Secado :** 30 a 60 minutos.

**Colores:** Bases BD1,BD2,BD3.

**Colores definidos en el Sistema Tintométrico.**

**Utensilios:** Limpieza con agua.

**Estabilidad en envase :** Más de un año en envase original cerrado.

**No inflamable C.O.V ; 2004/42/II (A/a)(75/30) Max. COVS: 15 G/L.**

### HOMOLOGACIONES Y ENSAYOS

**Homologación:** -Reacción al fuego, norma UNE-EN 13501-1:07+A1:2010, clases europeas: A<sub>2</sub>, S<sub>1</sub>, d<sub>0</sub>.

### PREPARACION DE SUPERFICIES

**Nuevas:** Eliminar las partes sueltas ,tapar grietas,etc.

**Pintadas:** - Con temple o cal, eliminar previamente.

- Con pintura, eliminar las partes en mal estado.

## MODO DE EMPLEO

---

Aplicar una primera mano rebajada con un 15-25% de agua potable y una segunda mano con un 5-15% aproximadamente. Si se aplica a brocha o rodillo diluir 5-10 % y a pistola un 10-25 % en agua potable.

Si la superficie presenta problemas de adherencia , fondear previamente con nuestro FIJADOR ACRILICO o FIJADOR al DISOLVENTE.

## RECOMENDACIONES

---

No pintar con tiempo lluvioso ni con temperaturas inferiores a los 5°C.

Remover el contenido del envase.

No lavar la superficie pintada hasta pasados 20 días.

## PRESENTACION

---

En envases de :

-BD1,BD2,BD3 : 750 ml , 4 L, 12 L.

## ALMACENAJE

---

Tiempo de almacenamiento más de un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie ( a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C).

## INFORMACION DE SEGURIDAD

---

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.

Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA.: 08/02/17

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.

Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.

Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.

La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación , no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.

---