

TORVAL MORTERO ACRILICO CON CONS. ANTIMOHO

Fecha: 20/04/2022

• DESCRIPCIÓN

Mortero acrílico-mineral de excelente calidad para la impermeabilización y decoración de fachadas. Formulado con la más avanzada tecnología en copolímeros 100% acrílicos puros. Con conservante antimoho. Acabado granulado (0.5 mm, 1 mm y 1.5 mm).

• PROPIEDADES

- Impermeable al agua lluvia.
- Transpirable al vapor de agua.
- Resistente a la alcalinidad del soporte.
- Larga duración en exteriores.
- Buena adherencia.
- Buena flexibilidad, no cuartea en capa gruesa.
- Proyectable por los equipos de aplicación más habituales.

• APLICACIONES

Para la protección e impermeabilización de fachadas ofreciendo un acabado tipo mortero monocapa con extraordinaria calidad y acabado, pudiendo elegir entre las 3 granulometrías, 0.5 mm, 1 mm y 1.5 mm.

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTO	Mate textura rugosa
VISCOSIDAD	125 ± 15 U.K. (Unidades Krebs) a 25 ± 10°C y 15% de agua (UNE 48.076)
DENSIDAD	1,80 ± 0,10 g/mL (el blanco) (UNE-EN-ISO 2811-1)
RENDIMIENTO APROXIMADO	1 kg/m ² y mano (0.5mm); 1.5 Kg/m ² y mano (1mm); 3 kg/m ² y mano (1.5mm)
SECADO AL TACTO	1-2 horas
REPINTADO	24 horas
COLOR	Blanco y colores carta 182 exteriores
DILUYENTE	Agua
C.O.V.	Valor límite de la UE para el producto (cat. A/c): 40 g/L (2010). Contenido máximo en COV: 20 g/L.

• HOMOLOGACIONES Y ENSAYOS

Reacción al fuego, norma EN 13501-1:2018, Clases europeas: A2, s1, d0.

● PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

● Superficies nuevas sin pintar:

Para los morteros de cemento y hormigón, esperar 4 semanas hasta total fraguado, limpiar las posibles eflorescencias y desencofrantes, eliminar el polvo y las partes sueltas, tapar las grietas etc. y aplicar Fijador Sellador Acrílico.

● Superficies ya pintadas:

Si las pinturas viejas están en mal estado o mal adheridas, se deben eliminar totalmente con chorro de agua a presión, dejar secar, y aplicar Fijador Sellador Acrílico. Si las pinturas están en buen estado y son brillantes, se deben matizar para abrir poro y comprobar la adherencia de la pintura.

● Superficies con mohos y algas: (manchas negras y verdes).

Eliminarlas frotando enérgicamente las manchas con cepillo, utilizando LIMPIADOR DE FACHADAS en su limpieza.

● MODO DE EMPLEO

- Antes de aplicar Torval Mortero Acrílico, imprimir la superficie a pintar con nuestro BLATEMPRIMER en blanco o con el mismo color de acabado.
- Normalmente no se diluye, en caso necesario diluir con un máximo del 5% de agua potable.
- Se aplica a pistola de gotelé o llana siempre sobre superficies correctamente preparadas.

● RECOMENDACIONES

- No pintar con tiempo lluvioso ni con temperaturas inferiores a los 12°C o fuerte viento.
- No pintar con humedad relativa superior al 70%
- No aplicar el producto sobre superficies expuestas a fuerte insolación.
- Remover el contenido del envase, hasta su perfecta homogenización.
- Evitar la exposición de los envases tanto a altas como a bajas temperaturas.
- No almacenar envases abiertos o empezados.
- Si con posterioridad al pintado, se producen elevadas condiciones de humedad (lluvia, rocío, niebla) pueden provocar la aparición de lagrimeo, marcas transparentes ligeramente brillantes y pegajosas sobre la superficie aplicada. Se originan por la presencia de aditivos solubles en agua necesarios para la formulación. Estas marcas desaparecerán mediante un lavado con agua a presión cuando sean detectadas o con el tiempo después de repetidas precipitaciones intensas. Téngase especial atención a los colores oscuros, pues son más susceptibles a los fenómenos antes indicados.
- El efecto antimoho en la superficie aplicada tiene una duración limitada debido a que va perdiendo efectividad con el paso del tiempo y las condiciones climatológicas tales como lluvia, rocío, etc. La duración depende sobre todo de la localización de la obra.
- La situación y condiciones atmosféricas a las cuales esté sometido el soporte sobre el que se va a aplicar el producto puede acelerar la degradación óptica por envejecimiento natural del color.

● PRESENTACIÓN

En envases de: 25 kg.

● ALMACENAJE

Almacenar los envases originales y sin abrir en un lugar resguardado de la intemperie y a temperaturas entre 5°C y 35°C. El tiempo de almacenamiento del producto en estas condiciones no debe exceder los 24 meses.

● INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Contiene conservantes para controlar el deterioro microbiano:

Contiene: Diurón(ISO), Piritionato cincico. Contiene: Mezcla de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona (EC no.247-500-7) y 2-metil-2Hisotiazol-3-ona (EC no.220-239-6) (Mezcla de CMIT/MIT), 1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona (BIT), 2-Octil-2H-isotiazol-3-ona (OIT). Puede provocar una reacciónalérgica.

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.
- Para más información consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

Pinturas Blatem, S.L.
www.blatem.com

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes. La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.

