

## BYE BYE DIRT MATE SEDOSO

Fecha: 29/06/2021

### • DESCRIPCIÓN

Pintura acrílica mate sedoso al agua de elevada calidad para el pintado de paredes, formulada especialmente para resistir casi todo tipo de manchas (aceites, grasas, coca cola, vinos, etc.) y con efecto pizarra para tiza clásica blanda.

### • PROPIEDADES

Elevado rendimiento, poder cubriente, blancura, elasticidad y dureza. De fácil aplicación, secado rápido y extraordinaria nivelación. Resistente a casi todo tipo de manchas, con efecto pizarra para tiza blanda y con conservante antimoho. Para uso en interiores y exteriores. Sus controles rigurosos, permiten reproducir fielmente los colores realizados con Máquinas Tintométricas.

### • APLICACIONES

Especialmente para el pintado de paredes y techos sobre toda clase de superficie de albañilería debidamente preparadas en interiores y exteriores. También puede ser aplicado sobre superficie de madera y hierro correctamente preparadas.

## ● CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Naturaleza:	Acrílica pura.
Color:	Blanco.
Acabado:	Mate Sedoso.
Nivelación:	Excelente.
Adherencia:	Excelente.
Blancura:	Excelente.
Dureza:	Excelente.
Elasticidad:	Buena.
Pegajosidad:	Nula.
Brochabilidad:	Buena.
Cubrición:	Buena.
Mantenimiento del blanco:	No amarillea.
Finura:	7 ± 1 HG (Grados Hegman) (UNE-EN-ISO 1524).
Viscosidad:	110 ± 15 UK (Unidades Krebs) a 25° ± 10°C (UNE 48.076).
Resistencia al frote húmedo:	Clase 1 (UNE-EN 13.300).
Densidad:	1,30 ± 0,20 g/mL (UNE-EN-ISO 2811-1).
Secado:	30-60 minutos.
Repintado:	6-8 horas.
Rendimiento:	12-14 m <sup>2</sup> /L.
Bases:	BY1 y BY3.
Colores:	Definidos en el Sistema Tintométrico.
Sólidos en volumen:	42 ± 2%.
Sólidos en peso:	52 ± 2%.
Utensilios:	Limpieza con agua.
C.O.V.:	Valor límite de la UE para el producto (Cat. A/d): 130 g/L (2010). Contenido máximo en COV: 120 g/L.

## ● PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Las superficies han de estar fragudas, secas y limpias.

- Nuevas :
  - Si son de yeso, aplicar previamente una mano de Fijador Acrílico.
  - Si son de madera previamente aplicar Selladora Sintética y lijar suavemente.
  - Si son de hierro aplicar previamente una mano de Minio Antioxidante o Blatprimer Antioxidante.
- Pintadas:
  - Si la pintura está en buen estado, lavar, lijar suavemente y aplicar directamente BYE BYE DIRT Mate Sedoso.
  - Si la pintura está en mal estado, eliminar totalmente la pintura, emplastecer los desperfectos y proceder como en las superficies nuevas.

## ● MODO DE EMPLEO

Sobre superficies debidamente preparadas se aplica a brocha, rodillo o pistola. La dilución con agua es: para brocha o rodillo del 10 % y para pistola un 20 % aproximadamente. Aplicar dos manos de pintura ( normalmente ).

## ● RECOMENDACIONES

- Lavar los utensilios con agua inmediatamente después de su uso.
- Remover el contenido del envase hasta homogeneizarlo perfectamente.
- No pintar con tiempo lluvioso o con temperaturas inferiores a los 5°C ni con humedad relativa superior a 80%.
- La pintura aplicada alcanza sus máximas prestaciones de dureza y facilidad de limpieza trascurridas 3 semanas. No lavar la superficie pintada hasta entonces.

## ● PRESENTACIÓN

En envases de: 750 mL, 4L y 10L. Colores : BY1 y BY3.

## ● ALMACENAJE

Almacenar los envases originales y sin abrir en un lugar resguardado de la intemperie y a temperaturas entre 5°C y 35°C. El tiempo de almacenamiento del producto en estas condiciones no debe exceder los 24 meses.

## ● INFORMACION DE SEGURIDAD

- Contiene conservantes para controlar el deterioro microbiano:

Contiene: Diurón(ISO), Piritionato cincico. Contiene: Mezcla de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona (EC no.247-500-7) y 2-metil-2Hisotiazol-3-ona (EC no.220-239-6) (Mezcla de CMIT/MIT), 1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona (BIT), 2-Octil-2H-isotiazol-3-ona (OIT). Puede provocar una reacción alérgica.

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Leer la etiqueta antes de su uso.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.
- Para más información consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

Pinturas Blatem, S.L.  
[www.blatem.com](http://www.blatem.com)

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes. La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.

